

MULTIFILL 2-5

(МУЛЬТИФІЛ 2-5)

Кольорове затирання для швів

Опис

MULTIFILL 2-5 – цементний кольоровий розчин для заповнення міжплиткових швів. Має високу механічну міцність і колірну стабільність.

Підходить для заповнення міжплиткових швів завширшки 2-5 мм.

Класифіковано як затирання типу CG2 WA відповідно до вимог стандарту EN 13888.

Галузь застосування

MULTIFILL 2-5 застосовується для заповнення міжплиткових швів на стінах і підлогах як всередині, так і зовні приміщень.

Технічні характеристики

Вигляд:	цементний порошок
Колір:	28 кольори
Потрібна вода:	6,50 л/25 кг мішок
Щільність сухого розчину:	1,25 – 0,40 кг/л
Щільність свіжого розчину:	1,60 – 0,50 кг/л
Температура нанесення:	від +5°C до +35°C ≤
Зносостійкість: (EN 12808-2)	1.000 мм ³
Міцність на стискання: - через 28 днів:	40,00 Н/мм ²
- після 25 циклів мороз-відтавання: (EN 12808-3)	40,00 Н/мм ²
Міцність на вигин: - через 28 днів:	6,00 Н/мм ²
- після 25 циклів мороз-відтавання: (EN 12808-3)	5,00 Н/мм ²
Усадка: (EN 12808-4)	≤ 2 мм/м
Водопоглинання: - через 30 хвилин:	≤ 2 р.
- через 240 хвилин: (EN 12808-5)	≤ 5 р.

Роботопридатність:	4 години (+20°C)
Можна ходити:	через 10 годин (+20 ° C)

Інструкції

1. Підготовка основи

Основа, на яку кріпиться плитка, має бути ретельно очищена. Шви необхідно добре розчистити та змочити мокрою губкою.

2. Нанесення

MULTIFILL 2-5 додається у воду при постійному помішуванні до утворення однорідної маси. Для перемішування рекомендується використовувати низькооборотний дріль.

Після перемішування потрібно дати суміші відстоятись близько 3 хвилин, після чого повторно злегка перемішати. Заповнити розчином шви за допомогою гумового шпателя. Для того, щоб шви були повністю затерті, розчин потрібно наносити в діагональному напрямку. Через деякий час надлишки матеріалу потрібно витерти мокрою губкою. Після закінчення робіт поверхню можна витерти сухою ганчіркою. Якщо роботи проводяться на вулиці або за високої температури, рекомендується регулярно змочувати заповнені шви мокрою губкою, щоб уникнути швидкого висихання розчину.

Витрата

Витрата MULTIFILL 2-5 залежить від розмірів плитки та ширини швів. У таблиці вказано витрату матеріалу (г/м²) для декількох параметрів:

Розміри плитки (см)	Ширина шва			
	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм
2 x 2 x 0,3	1.00	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	400	600	800	1.000
15 x 15 x 0,7	310	470	630	780
20 x 20 x 0,7	240	360	480	590
20 x 30 x 0,7	200	300	400	490
30 x 30 x 0,8	190	280	370	460

MULTIFILL 2-5

Упаковка - Колірна гама

MULTIFILL 2-5 поставляється в 28 кольорах, які мають відповідні коди в поліетиленових мішках по 2 кг, 5 кг та у паперових мішках по 25 кг:

Колір	2 кг	5 кг	25 кг
01 Білий	-	-	-
02 Чорний	-	-	-
03 Сірий	-	-	-
04 Перламутрово-сірий	-	-	-
05 Світло-сірий	-	-	-
06 Багама беж	-	-	-
07 Червоно-коричневий	-	-	-
08 Коричневий	-	-	-
09 Світло-коричневий	-	-	-
10 Темно-сірий	-	-	-
11 Слонова кістка	-	-	-
15 Манхеттен	-	-	-
16 Світла охра	-	-	-
17 Анемон	-	-	-
18 Перламутрово-бежевий	-	-	-
19 Мокко	-	-	-
20 Марун	-	-	-
21 Карамель	-	-	-
30 Цемент	-	-	-
31 Кераміка	-	-	-
40 Темно-коричневий	-	-	-
41 Землисто-коричневий	-	-	-
42 Сіро-бежевий	-	-	-
43 Оливково-зелений	-	-	-
44 Кемело	-	-	-
45 Пісочний	-	-	-
46 Сіро-синій	-	-	-
47 Бузковий	-	-	-

Термін придатності - Зберігання

- Папірні мішки по 25 кг: 12 місяців з дати виробництва Поліетиленові
- мішки по 5 кг та 2 кг: 24 місяців з дати виробництва

Вищевказані терміни зберігання діють при зберіганні матеріалу в непокритій заводській упаковці в приміщеннях, захищених від вологи та морозу.

Важливі позначки

- Продукт містить цемент, який при контакт з водою реагує як луг. Класифікується як подразнююча речовина.
- Інструкції запобігання ризику і поради щодо заходів безпеки вказані на мішку.

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17thkm Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu