

Технічний паспорт

ПОЛІЕСТЕРНИЙ ФЛІС PSF 30

Полефірна тканина для армування гідроізоляційних мембран

Опис - Сфери застосування

Тонка полефірна тканина 30 г/м². Використовується для локального або повного зміцнення гідроізоляційних покриттів (наприклад, для мембран ISOFLEX або AQUAMAT-ELASTIC тощо), якщо на поверхні є локальні або загальні тріщини, а також на стиках стіни з підлогою, кутах тощо.

Упаковка

Рулони 1 м x 200 м (200 м²), рулони 1 м x 100 м (100 м²), рулони 10 см x 50 м.

Зберігання

Зберігається в оригінальній закритій упаковці, захищеній від вологи та ультрафіолетового випромінювання.

Технічні дані

вага:	30 г/м ²
Товщина матеріалу:	0,23 мм
Міцність на розрив:	
- Довгий.:	55 Н/5 см
- Пер.:	50 Н/5 см
Подовження при розриві:	
- Довгий.:	20%
- Пер.:	20%
Усадка:	
- Довгий.:	2,0%
- Пер.:	0,8%

ISOMAT SA
 БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ, РОЗЧИРИ ТА ФАРБИ
 ШТАБ-КВАРТИРА – САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ 17^{тис}КМ
 Салоніки – Ag. Athanasios Road PO BOX 1043,
 570 03 Ag. Афанасіос, Греція Т+30 2310 576000

www.isomat.eu Електронна адреса: support@isomat.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому описі даних, базуються на знаннях і досвіді відділу досліджень і розробок нашої компанії, а також на результатах тривалого застосування продукту на практиці. Рекомендації та пропозиції щодо використання продукту надаються без гарантії, оскільки умови на місці під час застосування знаходяться поза контролем нашої компанії. Тому користувач несе відповідальність за підтвердження того, що вибраний продукт підходить для передбаченого застосування. Поточне видання цього технічного опису автоматично скасовує будь-яке попереднє видання, що стосується того самого продукту. | Редакція: 16.11.2022

