



Бумажная маскирующая лента 2214

Техническая информация

Апрель, 2004

Описание продукта	3M™ Бумажная маскирующая лента 2214 это бумажная лента общего назначения для крепления, пакетирования, герметизации и не сложного маскирования, где необходим адгезив постоянной липкости		
Конструкция продукта	Тип адгезива	Каучуковый	
	Основа	Крепированная бумага	
	Длина рулона (стандартная)	55 м	
	Цвет ленты	Телесный	
Характеристики	Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией		
	Адгезия к нержавеющей стали	2,6 Н/10мм	ASTM D-3330
	Прочность на разрыв	35 Н/10 мм	ASTM D-3759
	Удлинение при разрыве	10%	ASTM D-3759
	Толщина	0,135 мм	ASTM D-3652
	Диапазон температур эксплуатации	До 66°C (до 30 минут)	
	Особенности	- Основа из крепированной бумаги обеспечивает сохранение качества контакта с поверхностью при нанесении возле углов	
		- Пропитанная основа обеспечивает легкость разрывания на полосы руками	
- Каучуковый адгезив обладает высокой мгновенной адгезией			
- Сила соединения хорошо противостоит поднятию или сворачиваемости и позволяет уменьшить необходимость перенанесения			
- Легкость разрывания на полосы, удаление одним куском помогают снизить затрачиваемый труд			
- Специальная пропитка обратной стороны ленты не дает ленте слишком легко или тяжело разматываться, что позволяет снизить отходы			
- Создана для внутреннего использования и не должна долго находиться под воздействием окружающей среды (солнце, дождь), т.к. это может привести к сложностям при удалении			

Бумажная маскирующая лента 2214

Хранение	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке.
Срок хранения	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения года с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел промышленных клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк "Крылатские Холмы"
Tel: (495) 784 7474
Fax: (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru

