

BORI ТОНКОШАРОВА ЛАЗУР

ПРИЗНАЧЕННЯ

Тонкошарове лазурне покриття призначене для декору і захисту деревини, як, наприклад: панелі, обшивка стін і стель, огорожі, прості меблі тощо. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- Містить натуральну олію
- Прозоре покриття, що підкреслює природний вигляд деревини;
- Декоративний захист;
- Без вмісту біоцидних засобів;
- Еластичність - захисна плівка не тріскається і не відшаровується;
- Глибокий захист деревини;
- Легке нанесення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СКЛАД	Спеціальна алкідна зв'язуюча речовина, розчинник, прозорі мікропігменти
ВІДТІНКИ КОЛЬОРІВ	Безбарвний, 11 стандартних відтінків
ТОНУВАННЯ	Змішування стандартних відтінків
ЩІЛЬНІСТЬ	0,85 г/мл
РОЗБАВЛЕННЯ	Готова до застосування
Категорія та граничні значення EU VOC (ЄС ЛОС)	IIA (f), 750 г/л (2010); продукт містить макс. 660 г/л
ПАКУВАННЯ	Стандартні кольори: 0,75 л, 2,5 л, 5 л, 10 л; HGMIX: 1 л, 3 л, 10 л
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Термін придатності зазначений на упаковці і дійсний за умови зберігання у сухому приміщенні (+5 °C до +35 °C) в оригінальній закритій заводській тарі.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, зануренням, тканиною
РОБОЧІ УМОВИ	Температура фарби, повітря і поверхні не нижче +5 °C
ВИСИХАННЯ (T = +20 °C, відн. вологість повітря = 65 %)	Покриття сухе «від пилу» через ~ 5 год., міжшаровий інтервал мінімум 10 год. Зниження температури та підвищення відносної вологості повітря подовжує час висихання.
ВИТРАТА	Теоретична витрата на одношарове покриття: 10–12 м ² /л Фактична витрата залежить від обробки і породи деревини, а також способу нанесення.
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	TESSAROL РОЗРІДЖУВАЧ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нова деревина

Вміст вологи не повинен перевищувати 15 % для хвойних порід деревини і 12 % для листяних порід.
Сушу поверхню відшліфувати і очистити. За допомогою TESSAROL NITRO розріджувача видалити віск, смоли й олії.

Оновлення старих покриттів

Непошкоджені покриття очистити і відшліфувати, а пошкоджені повністю видалити.

СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

ПОВЕРХНЯ		ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ПРОСОЧУВАЧ		ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
НОВА ДЕРЕВИНА	всередині	Шліфування, видалення забруднень	/	/	2-3 x BORI ТОНКОШАРОВА ЛАЗУР
	вологі приміщення		1 x BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W	/	2-3 x BORI ТОНКОШАРОВА ЛАЗУР
	зовні		1x BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W	/	3 x BORI ТОНКОШАРОВА ЛАЗУР
СТАРІ ПОКРИТТЯ	всередині	Очищення, шліфування і видалення пошкоджених покриттів	/	/	1-2 x BORI ТОНКОШАРОВА ЛАЗУР
	зовні		Для дуже пошкодженого покриття 1 x BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W	1 x BORI ТОНКОШАРОВА ЛАЗУР	1-2 x BORI ТОВСТОШАРОВА ЛАЗУР

ПРИМІТКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Перед початком робіт фарбу слід ретельно перемішати.
- Для оновлення старого покриття вибрати колір, світліший за попередній, або змішати початковий колір з безбарвним. Кількість шарів впливає на колір покриття, тобто з кожним шаром воно стає темнішим.
- Порода деревини суттєво впливає на кінцевий колір покриття, тому рекомендується провести тестування на невеликій ділянці поверхні.
- Під час фарбування панелей рекомендується захистити деревину з обох сторін, оскільки завдяки цьому досягаться її краща габаритна стабільність.
- BORI ТОНКОШАРОВУ ЛАЗУР можна використовувати у якості ґрунтовки перед застосуванням IDEAL паркетного лаку і лаків TESSAROL.
- BORI ТОНКОШАРОВУ ЛАЗУР зберігати у оригінальній, щільно закритій тарі у сухому приміщенні (від +5 до +35 ° C). При переливанні залишків лазури у тару меншої ємності, її слід щільно закрити і позначити.