

# ADINOL-RAPID

## (АДИНОЛ-РАПІД)



### Прискорювач схоплювання Протиморозна добавка

#### Опис

ADINOL-RAPID - Рідка добавка - прискорювач схоплювання бетону. Дозволяє укласти бетон за низьких температур. Не містить хлоридів та інших корозійних речовин. Не впливає на міцність бетону.

Сертифікований з маркуванням CE як прискорювач схоплювання бетону відповідно до вимог стандарту EN 934-2: T6, Сертифікат No.: 0906-CPR-02412007/01.

#### Галузь застосування

- Укладання бетону за умов низьких температур.
- У випадках, коли необхідно швидко виконати роботу (анкерування, ремонт тощо).

#### Технічні характеристики

Колір: темно-жовтий  
 Густина: 1,47-1,53 кг/л  
 РН: 5,60 – 1,00  
 максимальне вміст хлориду: безхлористий  
 максимальне вміст лугу: ≤ 1,0% вагових

#### Інструкції

ADINOL-RAPID додається або:

- у воду при приготуванні бетону або розчину,
- готову суміш перед використанням. При цьому необхідно перемішувати суміш у бетонозмішувачі протягом 4-5 хвилин для рівномірного розподілення ADINOL-RAPID.

#### Дозування

1-2 кг на 100 кг цементу, залежно від часу схоплювання.  
 Орієнтовні показники дії добавки ADINOL-RAPID як прискорювача схоплювання бетону у стандартному зразковому бетонному розчині:

Кількість добавки з ваги цементу	Час схоплювання	Скорочення часу схоплювання
0	480 хв	0
1,0%	410 хв	- 70 хв
1,5%	390 хв	- 90 хв
2,0%	375 хв	- 105 хв

#### Упаковка

ADINOL-RAPID поставляється в B пластикових каністрах по 5 кг та 20 кг, у бочках по 320 кг та у цистернах по 1400 кг.

#### Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 18 місяців з дня виготовлення при зберіганні в непокритій заводській тарі при температурі від -20°C до +35°C. При зберіганні за дуже низької температури існує ймовірність кристалів речовини на дні тари. Перед застосуванням добавку слід підігріти до позитивної температури і злегка збовтати до однорідної консистенції.

# ADINOL-RAPID



## Важливі позначки

- При виробництві та укладання бетонної суміші необхідно дотримуватися відповідних правил.
- Бетонні компоненти (наповнювачі, вода, цемент) повинні бути при температурі вище 0°C.
- Уникати додавання води до бетону розчин для досягнення найкращої працездатності. Водоцементне відношення (В/Ц) має бути якнайменше.
- ADINOL-RAPID можна використовувати паралельно з суперпластифікатором REOTOL-SPL.
- Поверхня бетону має бути захищена під час процесу схоплювання бетону за допомогою спеціальних утеплювачів або інших відповідних матеріалів для зниження втрат тепла, що виділяється в процесі гідратації.



0906

ISOMAT SA  
17<sup>th</sup>km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
PO BOX 1043, 57003 Ag. Athanasios, Greece

07

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-RAPID/1628-3

### ADINOL-RAPID

Set Accelerating Admixture  
EN 934-2: T6

Max chloride content: chloride free Max alkali  
content: ≤ 1.0 % by weight Corrosion behavior :

Додатки до наступних компонентів від EN  
934-1:2008 Annex A.2: Nitrates)

Dangerous substances: compliance

## ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

### MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO  
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:  
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029