

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikagard[®]-204 Premium

Готове до застосування просочування для мінеральних поверхонь на силан-силоксановій основі

ОПИС

Sikagard[®]-204 Premium водовідштовхувальне, паропроникне просочення для мінеральних поверхонь, готове до використання, на основі силан-силоксану

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується для надання водовідштовхувальних властивостей вертикальним мінеральним поверхностям та для захисту поверхонь будівельних конструкцій від вологи. Sikagard[®]-204 Premium можна наносити на розчин, цегляну та кам'яну кладку, камінь, азбестоцемент і таке інше

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Сильна водовідштовхувальна здатність
- На певних мінеральних поверхнях може проявлятися надзвичайний гідрофобний ефект
- Гарна паропроникність
- Не змінює зовнішній вигляд поверхні
- Завдяки зниженню водопоглинання покращує стійкість фасадів до плям і бруду, а також сприяє зменшенню росту моху та лишайників.
- Готовий до використання
- Екологічно чистий на водній основі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Комбінація силан / силоксан, вода, спеціальні модифікуючі добавки		
Пакування	1л та 5л		
Термін придатності	12 місяців з дати виробництва за умови зберігання в невідкритому, непошкодженому та оригінальному пакуванні		
Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці в прохолодному місці		
Вид / Колір	Біла рідина, молочного кольору		
Густина	~ 1,0 кг/л (при +20 °C)		
Проникність для водяних парів	Основа	Основа з Sikagard [®] -204 Premium	Sikagard [®] -204 Premium без основи
	Еквівалентна товщина повітря - S _d (m)	0,36	0,36
Витрата	Залежить від пористості основи: На будівельний розчин: ~ 150-200 г/м ² На інших пористих матеріалах ~ 300-500 г/м ² (Для визначення точної витрати необхідно нанести тестовий зразок).		

Зовнішня температура повітря	Мінімум +5 С Максимум +35 С
Температура основи	Мінімум +5 С Максимум +35 С
Час висихання	Sikagard®-204 Premium не потребує спеціального затвердіння, але має бути захищеним від дощу не менше 3 годин при +20 °С.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Цементним основам повинно бути віку не менше семи діб.
- Захищати скляні поверхні та алюмінієві рами (можливість пошкодження поверхні / фарбування).
- Перед використанням випробувати на тестовому зразку поверхні.
- Не можна перекривати вапняними або цементними покриттями.
- На всіх основах оптимальна водовідштовхувальна здатність досягається через кілька днів.
- Водовідштовхувальні властивості значно знижуються, якщо основа має тріщини.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня має бути чиста, міцна, без пилу, бруду, масел і жирів, висолів і старих лакофарбових покриттів тощо.

Перед нанесенням гідрофобізатора необхідно відремонтувати тріщини розміром понад 300 мкм. Очищення слід проводити відповідним миючим засобом або за допомогою легким паром або піскоструминною або гідрострумніною обробкою. Найкращі результати досягаються на сухих, поглинаючих основах - після очистки поверхні слід дати їй достатньо часу для висихання.

Основа повинна виглядати сухою.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

Перед нанесенням ретельно перемішати

НАНЕСЕННЯ

Sikagard®-204 Premium наноситься за допомогою звичайного розпилювача низького тиску, пензлем або валиком, у декілька проходів мокрий по мокрому, знизу вгору, намагаючись не допускати стікання матеріалу, до повного насичення основи.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані запитом.