

СПОРТИВНАЯ КРАСКА ЗЕЛЕНАЯ ФРОНТОН И КРАСНАЯ ТЕННИС PINTURAS DEPORTIVAS VERDE FRONTÓN Y ROJO TENIS

□ Водоразбавляемая краска с особо высокой прочностью к истиранию и длительным сроком службы

◆ СВОЙСТВА:

Акриловые покрытия с отличным сцеплением с обычными строительными материалами.
Отделка, предохраняющая от скольжения.
Высокая стойкость к действию внешних факторов, ударам, солнечной радиации. Хорошая гибкость.

◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Краска специально предназначена для защиты и декорирования спортивных установок, как полов, так и стен из-за своей высокой стойкости, антискользкая отделка.

◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Слегка шелковистый
Стойкость к мытью по Гарднеру:	Более 10.000 циклов (UNE 48284)
Плотность:	1,36 ± 0,05 кг/л
Вязкость:	120 - 130 Пуазов (Brookfield RTV при 20° C, Sp6, 20 об/мин)
Содержание твердых веществ по объему:	52 %
Расход:	8 - 12 м ² /л/слой (в зависимости от абсорбции основы и толщины слоя)
Высыхание:	На отлип: 30 мин Повторная покраска: 3 - 4 ч

◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта.
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски. Поверхности со старой краской в плохом состоянии рекомендуется полностью очистить от старого слоя и обработать одним слоем фиксатора Изакрилико.
Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. Рекомендуется нанести два слоя.
Для первого слоя развести краску на 20 % водой. Для второго слоя нанести краску без разведения или при 5 % разведении водой.
Не рекомендуется производить работы во время дождя, при температуре воздуха и основы ниже 7° C, при относительной влажности воздуха более 80%, а также в сильную жару.

→ поверхности новые или ранее неокрашенные:
Цемент и производные:

Поверхность должна быть однородная, в оптимальном состоянии подготовки. Все возможные дефекты поверхности должны быть исправлены.
Основа должна полностью затвердеть (приблизительно 1 месяц).

Очистить поверхность от выкристаллизованных солей и щелочи, а также жира, пыли, масел и т.д.
Важно скорректировать пористость поверхности для оптимального проникновения краски и сцепления ее с поверхностью. Используя механические методы, можно добиться наилучшего результата, поскольку помимо коррекции пористости, одновременно с поверхности удаляются остатки всех нежелательных веществ и примесей.

Когда нет возможности применить механические методы, должна быть выполнена, по крайней мере, химическая обработка: обработать поверхности при помощи разведенной соляной кислоты. После обработки кислотой необходимо смыть ее остатки большим количеством воды. После высушивания поверхности можно начинать покраску.

При повышенной пористости рекомендуется использовать фиксатор Изалфикс.

→ поверхности в плохом состоянии:

Старую, плохо закрепленную краску необходимо полностью удалить методом химического или механического декапирования.

Проверить совместимость старой краски с новой.

Удалить остатки жира, масел и грязи.

При повышенной пористости рекомендуется использовать фиксатор Изалфикс.

◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего пользования.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не принимать внутрь – токсично.

Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.