

Технічний бюлетень

ISOMAT SL 17

(ІЗОМАТ СЛ 17)



Рідка еластична мембрана для влаштування гідроізоляції під плиткою

Опис

ISOMAT SL 17 – готова до застосування рідка еластична мембрана без розчинників.

Після полімеризації утворює високоеластичну, водонепроникну, але паропроникну безшовну мембрану.

Область застосування

ISOMAT SL 17 є ідеальним рішенням для гідроізоляції підлоги та стін «мокрих» приміщень, таких як ванні кімнати, душові і т.д. Застосовується для формування

безшовні гідроізоляційного шару під облицювальною плиткою. Наноситься на бетон, штукатурку, гіпсокартонні плити, ДСП та ін. Не застосовувати на поверхні, що знаходиться під постійним тиском води.

Технічні характеристики

Колір:	сірий
Щільність:	1,58 кг/л
В'язкість:	50.000 мПа.с при +23оЗ
Мінімальна температура нанесення:	+ 5оЗ
Час полімеризації:	6 годин при +20оЗ
Можна ходити:	через 6 годин при +20оЗ
Можна клеїти плитку:	через 6 годин при +20оЗ

Інструкції

1. Підготовка основи

Основа повинна бути ретельно очищена від пилу, залишків олій, відшарувань тощо. Вибіони та відшарування на бетоні повинні бути відремонтовані із застосуванням

розчину PLANFIX. Нанести шар ґрунтовки UNI-PRIMER (100-200г/м²).

2. Нанесення

ISOMAT SL 17 наноситься на поверхню за допомогою пензля або валика в два шари, після висихання шару ґрунтовки. Другий шар наноситься після того, як перший висох, в напрямку, перпендикулярному нанесенню першого шару. Матеріал можна наносити на поверхню і один шар за допомогою зубчастого шпателя (розміри зубів 3-4 мм) і заглажувати її за допомогою гладкого шпателя. Це допоможе отримати поверхню з однаковою товщиною шару. Рекомендується армувати ISOMAT SL 17 склосіткою (65 г/м²) або поліестеровою стрічкою (30 г/м²) у місцях кутових примикань та примикань підлога – стіна. Інструменти мити водою доки ISOMAT SL 17 ще свіжий.

Плитку укладати на висохлий шар ISOMAT SL17 із застосуванням вискоєфективного полімерцементного клею, такого як ISOMAT AK 20, ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC.

Витрата

Приблизно 1,0-1,5 кг/м² залежно від нерівності поверхні.

Упаковка

ISOMAT SL 17 поставляється у пластикових відрах по 5 кг та 15 кг.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення в оригінальній неприточаній тарі при температурі [від +5°С до +35°С](#). Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

ISOMAT SL 17



Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Відповідно до Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця A), максимальний допустимий вміст ЛОС у продукті підкатегорії g типу WB становить 30 г/л (2010) для готового до застосування продукту.

Максимальний вміст ЛОС у готовому до застосування продукті ISOMAT SL 17 <30 г/л.

ISOMAT SA
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

У цей технічний бюлетень включені технічні дані та рекомендації, що є результатом багаторічного досвіду та набутих знань нашого Науково-дослідного відділу, а також застосування матеріалу на практиці. Оскільки немає можливості перевірки умов застосування матеріалу, то рекомендації та пропозиції щодо способу використання матеріалу надаються без гарантії нашої компанії. Внаслідок цього Ви повинні бути впевнені в тому, що матеріал вважається відповідним до використання та умовами робіт. Нове видання цього технічного бюлетеня анулює його попередній випуск.

