

# Техническая информация

## düfatex Aqua Antiseptik

**Дюфатэкс Аква Антисептик**  
Декоративная пропитка-антисептик для дерева



Описание продукта	
<b>Область применения</b>	Эффективное средство на водной основе для декоративной отделки и долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины. Применяется для обработки наружных поверхностей: деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. <u>Не применять для покрытия дощатых полов.</u> Защищает древесину от воздействия ультрафиолетового излучения, атмосферной влаги, перепадов температуры. Обеспечивает надежную защиту деревянной поверхности от образования гнили, синевы, грибков, плесени и от поражения насекомыми-вредителями.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для наружных работ</li> <li>• против плесени и грибка</li> <li>• атмосферостойкая</li> <li>• светостойкая</li> <li>• с шелковистым глянцем</li> <li>• не образует капель и подтеков</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Дуб, орех, тик, сосна, махагон, палисандр, белый, бесцветный
<b>Степень глянца</b>	Шелковисто-глянцевая
<b>Плотность</b>	1,016 – 1,02 кг/л
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия
<b>Состав</b>	100%-я акриловая дисперсия, пигменты, вода, добавки. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории A/d, согласно директиве ЕС, составляет 130 г/л (2010) данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС.
<b>Растворитель (разбавитель)</b>	Вода (максимум 10%)
Нанесение	
<b>Основание</b>	Должна быть чистой, сухой и прочной, обезжиренной, очищенной от смолы, плесени и грибков, мха, старых покрытий. Поверхность зашлифовать. Внешние деревянные элементы, подверженные гниению и повреждения грибком или синевой, обработать 2 раза грунтовкой для

	дерева düfatex Holzwurm D614. Смолистые и тропические породы древесины промыть качественным очищенным растворителем.
<b>Нанесение</b>	Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, губкой распределяя равномерно вдоль волокон древесины. Возможно нанесение распылением. Для достижения лучшего результата рекомендуется наносить 2 слоя с интервалом в 12-14 часов. Для удобства нанесения можно добавить до 10% воды.
<b>Расход</b>	Расход на один слой около 75 мл/м <sup>2</sup> . Точный расход определяется пробной окраской на объекте.
<b>Примечание</b>	При нанесении продукции с партий с разными номерами, ее необходимо перемешать вместе. Не использовать для покрытия полов!
<b>Чистка инструментов</b>	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	От пыли - 2 часа, на «отлип» - 4 часа, между слоями - 12 часов. Все рекомендации эффективны при температуре основы +20 <sup>0</sup> С, в других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться.
<b>Температура нанесения</b>	Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5 <sup>0</sup> С и относительной влажности воздуха более 80%.
<b>Колеровка</b>	Бесцветный düfatex Aqua Antiseptik колеруется в 45 цветов веера Farben Erleben.
<b>Примечания</b>	
<b>Фасовка</b>	0,75 л; 2,5 л; 10 л
<b>Хранение</b>	Пропитку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя ее от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления, пищевых продуктов, в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения – до даты, указанной на банке, при условии хранения в невскрытой оригинальной заводской упаковке. При длительном хранении допускается образование осадка.
<b>Меры безопасности</b>	Не вдыхать пары! Избегать контакта с кожей! При проведении окрасочных работ, а также в течение суток после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение.
<b>Утилизация</b>	Не выливать в канализацию, водоёмы или на грунт. Пустые банки с высохшими остатками пропитки плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

11.01.2017

**Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия**

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”  
Украина, г. Днепро  
ул. Курсантская, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.

Düfatex Aqua Antiseptik

