

## Технічний бюлетень

**PRIMER-PU 100**

(ПРАЙМЕР-ПУ 100)



## Поліуретанова ґрунтовка

### Опис

Однокомпонентна поліуретанова ґрунтовка з розчинниками. Забезпечує надійне зчеплення поліуретанових гідроізоляційних мембран ISOFLEX-PU з основою при їх нанесенні на пористі поверхні. Проникаючи в пори основи ґрунтовка функціонує як сполучний шар між ISOFLEX-PU та основою.

### Область застосування

PRIMER-PU 100 застосовується як готова до застосування ґрунтовка для забезпечення зчеплення ISOFLEX-PU з бетоном, цементною стяжкою, деревом тощо.

### Технічні характеристики

Основа:	преполімер поліуретану
Колір:	світло-жовтий
Час витримки перед нанесенням першого шару основного покриття:	1-3 години

### Інструкції

1. Підготовка основи Основа має бути сухою без жирних плям, забруднень, пилу, пухких ділянок і т.д.

2. Нанесення  
PRIMER-PU 100 ретельно перемішується та рівномірно наноситься на поверхню пензлем, валиком або пульверизатором перед нанесенням ISOFLEX-PU.

### Витрата

200-300 г/м<sup>2</sup>, Залежно від поглинаючої здатності основи.

### Упаковка

PRIMER-PU 100 поставляється в металевих каністрах по 1 кг, 5 кг та 17 кг.

### Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання – 12 місяців з дня виготовлення у щільно закритій тарі у приміщеннях, захищених від морозу та вологи.

### Важливі позначки

- Температура нанесення та затвердіння матеріалу від +5°C до +35°C.
- Зберігання матеріалу у відкритій та повторно закритій тарі не допускається. Після розкриття тари матеріал повинен бути використаний якнайшвидше.

### Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Відповідно до Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця A), максимальний допустимий вміст ЛОС у продукті підкатегорії h типу SB становить 750 г/л (2010) для готового до застосування продукту. Максимальний вміст ЛОС у готовому до застосування продукті PRIMER-PU 100 <750 г/л.

ISOMAT SA  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
MAIN OFFICES - FACTORY:  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO  
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:  
+30 2310 576 000 , Fax: +30 2310 722 475  
www. i soma t. eu e-ma il: info@i soma t. eu

