





09639 MEGALACK HS CLEARCOAT



1000 мл +
500 мл +
50-150 мл

Живот на сместа
при 20°C: 2-3 ч.



17-19" DIN4
при 20° C



Ø 1.2-1.4 мм
4 Atm
HVLP:
Ø 1,3 мм
2 Atm
N° ръце: 2



Съхнене при 20°C:
Не лепи: 3-5 ч
Напълно сухо: 24 ч
Печене на слабо
при 60°C: 30'

ОПИСАНИЕ

Дву-компонентен бързосъхнещ акрилен лак с голямо съдържание на солидно вещество.

УПОТРЕБА

2К лак за авторепаратура.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързосъхнещ
- Лесен за нанасяне
- Добра вертикална стабилност
- Отличен външен вид
- Добра устойчивост на атмосферни влияния
- Лесен за работа
- Отлично покриващ
- Добра устойчивост на надраскване

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхности вече боядисани с BSB мат база или HYDROFAN бази.

НАНАСЯНЕ

Пръскане.

Смесително съотношение:

09639 MEGALACK HS лак
31330 MEGAHARDENER HS бърз или
31340 MEGAHARDENER HS

по обем и тегло

1000 части
500 части

00740-00741-00742-00755 разредител

50-150 части

Живот на сместа при 20°C: 2-3 часа

Вискозитет при пръскане при 20°C: 17-19" DIN 4

Ø дюза: 1,2 - 1,4 мм; HVLP 1,3 мм

Налягане: 4 Atm; HVLP 2 Atm

N° ръце: 2 стандартни

Препоръчителна дебелина на слоя: 40 - 50 µ

Л.О.С. на продукта готов за употреба: 543 гр/л

Покривност: 1 л смес = 7,9 м² на 50 μ
1 кг смес = 8 м² при 50 μ

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

Съхнене при 20°C

Не лепи прах: 10 - 15'

Не лепи: 3-5 часа

Напълно сухо: 24 часа

Печене на слабо при 60°C: 30 минути

Полиране

След 12 часа при 20°C

ЗАБЕЛЕЖКИ

Ако лака съхне при температура по-ниска от 60°C, автомобила не бива да се излага на лоши атмосферни влияния първите дни след боядисването.

Докато лака достигне пълна твърдост трябва да се избягва миене, роса, слана, излагане на силна влажност и агресивни агенти (смог, почистващи средства, сол и луга по пътищата).

Техническа информация N° 0510-GB

REV. 04/2018

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.