



ADC.0030

PREMIUM UHS CLEAR COAT

ПРЕМИУМ ЛАК UHS/ ПРЕМИУМ ЛАК UHS

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ	2 : 1
	ПРОДУКТ, КОД ADC.0030	100 ВЕС
	ОТВЕРДИТЕЛЬ, КОД: ADH.3310 - RAPID ADH.3320 - STANDARD ADH.3330 - SLOW	50 ВЕС
	РАЗБАВИТЕЛЬ	5 ВЕС
	ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ	2 Ч
	ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЕ	18 +- 1 FORD 4
	НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА	2 Оборота
	СОПЛО	1,2 – 1,3
	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	1,8 – 2,2 RP
	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	½ + 1
	ИНТЕРВАЛЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ	5 МИН
	ВЫДЕРЖКА	5 МИН

	БЕЗ ПЫЛИ	20 МИН
	ГОТОВО К УСТАНОВКЕ	12 ЧАСОВ
	ПОЛНАЯ СУШКА <i>*Время высыхания лака зависит от того, какой отвердитель Вы используете</i>	20 °С - 16 ЧАСОВ 60 °С – 25-30 мин
	ИК СУШКА – СРЕДНИЕ ВОЛНЫ	10-15 МИН
	ИК СУШКА – ГАЗ	5 МИН
	ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	50-60μ
	ПОЛИРОВКА ПРИ 20 °С ПОЛИРОВКА ПРИ 60 °С	24 ЧАСА 30 МИН
	РАСХОД ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА – М² / КГ x 1 μ	560
	ХРАНЕНИЕ	24 Месяца 5 < °С < 35