

Технічний бюлетень

UNI-PRIMER

(ЮНІ-ПРАЙМЕР)



Водна акрилова Ґрунтовка

Опис

UNI-PRIMER - полімерна емульсія, яка стабілізує пористі основи. Забезпечує надійне зчеплення фарб на водній основі, клеїв для плитки, гнучких розчинів, еластомірних обмазувальних цементних розчинів з основою. Матеріал проникає в пори, заповнює їх, утворюючи на поверхневому шарі міцний полімерно-мінеральний каркас для подальшого нанесення фарб, клеїв, розчинів, покриттів тощо.

Область застосування

UNI-PRIMER - готовий до застосування продукт. Забезпечує відмінне зчеплення фарб на водній основі, клеїв для плитки з бетоном, цеглою, штукатуркою, гіпсовими листами, ДВП та і т.д. Зміцнює та стабілізує слабкі та крихкі підстави. Запобігає швидкому відводу води зі свіжого шару AQUAMAT-ELASTIC, клеїв для плитки і тонкошарових цементних розчинів, нівелюючих мас, коли ці матеріали наносяться на основи, що добре вбирають: пористий бетон, гіпсокартонні листи, суху штукатурку. Крім цього служить ґрунтовкою під ISOMAT SL 17 (рідка безшовна) мембрана – еластомер для гідроізоляції під плитку).

UNI-PRIMER застосовується як усередині приміщень, і зовні.

Технічні характеристики

| | |
|------------|-----------|
| Вигляд: | емульсія |
| Колір: | білий |
| Щільність: | 1,00 кг/л |

Інструкції

1. Підготовка основи

Основа повинна бути чистою, сухою без жирних плям, пилу та пухких місць.

2. Нанесення

UNI-PRIMER ретельно перемішується та рівномірно наноситься в один шар поверхню пензлем, валиком чи пульверизатором.

Витрата

100-200 г/м²в залежності від поглинаючої здатності основи.

Упаковка

Пластикові контейнери по1 кг, 5 кг та 20 кг.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання -12 місяців з дня виготовлення при зберіганні в непокритій заводській тарі при температурі від +5оС до +35оС. Захищати від прямих сонячних променів променів та морозу.

Важливі позначки

Температура при нанесенні ґрунтовки має бути +5°С.

Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Відповідно до Директиви2004/42/CE (ДодатокII, таблиця А), максимальна допустимий вміст ЛОС у продукті підкатегоріїh, типу WB становить 30 г/л (2010) для готового застосування продукту.

Максимальний вміст ЛОС у готовому до застосування продуктіUNI-PRIMER <30 г/л.

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www. i soma t. ne te-ma il: info@i soma t. ne t