

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ФАРБА ДЛЯ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для фарбування бетонних підлог усередині і зовні приміщень. Фарба може застосовуватись для фарбування всіх видів мінеральних поверхонь (бетонних, цементних, асфальтних та інш.) усередині та зовні будівель, а також металевих і дерев'яних підлог у сухих приміщеннях.

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до стирання
- Атмосферостійкість
- Стійкість до дії води, солей, мастильних матеріалів

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Смола акрилова, пігменти, наповнювачі, цільові добавки
Колір	У відповідності до заводських зразків кольору
Блиск	-
Густина	1,3 г/см ³
Розчинник	Сольвент, ксилол
Пакування	25 кг
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	-	-	-	-
Пневматичне розпилення	не більше 20 %	45-50	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря від 10°C до 30 °C, відносна вологість повітря не більше 80 %. Дозволяється нанесення фарби за температури до (-10) °C за умови повної відсутності льоду та інею на поверхні, яка фарбується.			
Час висихання	За температури (20±2) °C і відносної вологості повітря не більше 65 % - 1 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (8-10) м ² /л; (6-8) м ² /кг Практична витрата залежить від способу нанесення, виду і стану поверхні, яка фарбується			
Очищення інструментів	Сольвент, ксилол			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Нові бетонні поверхні витримати перед фарбуванням не менше 3-4 тижнів. Видалити пил, бруд, жирові та інші забруднення.

Поверхня повинна бути сухою і чистою.

Ремонт старих покриттів: Видалити частки старого покриття, що відлущується, пил, бруд, жирові та інші забруднення. Поверхня повинна бути сухою і чистою. Значно пошкоджені покриття повністю видалити.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)			Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка	Фінішне покриття	
Нові поверхні	Бетон, цемент	Зовні	Видалення пилу, бруду, інших забруднень	-	1 шар «MKS» Лак для каменю (для дуже поглинальних поверхонь)	2 шари «MKS» Фарба для бетонних поверхонь (сушка між шарами - 6 год.)
		Усередині приміщень				
Старі покриття	Бетон, цемент	Зовні	Видалення часток старого покриття, що відлущується, пилу, бруду, інших забруднень	-	-	1-2 шари «MKS» Фарба для бетонних поверхонь (сушка між шарами - 6 год.)
		Усередині приміщень				

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перший шар наносять фарбою для бетонних поверхонь, розведеною на 20 % сольвентом або ксилолом.
- Застосування «MKS» лаку для каменю зменшує витрату фарби для бетонних поверхонь.
- Фарбування зовнішніх поверхонь не рекомендується проводити під прямими сонячними променями та у вітряну погоду.
- Дозволяється експлуатація готового покриття через 5 діб після висихання фарби.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.