

Технічний бюлетень

FIX RAPID

(ФІКС РАПІД)

Анкерувальний цементний розчин, що швидко схоплюється.

Опис

FIX RAPID - швидкосхоплюючий цементний розчин, який починає схоплюватися одразу після додавання води.

Застосування

FIX RAPID застосовується для прискороного кріплення конструктивних елементів, ремонту, анкерування, а також для заповнення отворів, раковин тощо. Застосовується на горизонтальних та вертикальних поверхнях як усередині, так і зовні приміщень.

Технічні характеристики

Вигляд:	цементний порошок
Колір:	сірий
Потрібна вода:	30% від ваги FIX RAPID
Щільність сухого розчину:	1,2 - 0,1 кг/л
Вміст хлоридів: 0,00%	
Міцність на стиск після 24 години:	> 30,00 Н/мм ²
після 28 діб:	> 40,00 Н/мм ²
Міцність на вигин:	> 6,0 Н/мм ²
Роботопридатність:	1,5-2 хв при +20 °С
Початок схоплювання:	2 хв
Кінець схоплювання:	3 хв

Інструкції

1. Підготовка основи

Основа повинна бути очищеною від пилу, мастила, ділянок, що відшарувалися, а також ретельно просоченим водою.

2. Нанесення

FIX RAPID поступово додається у воду при швидкому перемішуванні до утворення однорідної пастоподібної маси, що підходить для проведення ремонтних та анкерувальних робіт. Час перемішування не повинен перевищувати 1 хв. Щоразу перед нанесенням рекомендується перемішувати невелику кількість матеріалу у зв'язку з коротким часом працездатності.

Витрата

Близько 1,6 кг FIX RAPID для приготування 1 л затверділої суміші.

Упаковка

4 кг.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 12 місяців з дня виготовлення в оригінальній неприхованій упаковці у приміщеннях, захищених від вологи та морозу.

Важливі позначки

- Мінімальна температура нанесення +5 °С. Металеві поверхні, контактуючі з FIX RAPID необхідно захистити відповідним антикорозійним шаром.
- У разі тривалих робіт або при нанесенні матеріалу на велику товщину перед додаванням води в FIX RAPID можна змішати його з піском у співвідношенні 1:3. Це дозволить збільшити час схоплювання матеріалу. Крім цього, додавання простого цементу уповільнює час схоплювання FIX RAPID.
- Під час нанесення матеріалу рекомендується користуватися рукавичками.
- Затверділий матеріал не можна повторно розм'якшувати водою.
- Інструменти очищаються водою відразу після завершення робіт.
- Продукт містить цемент, який при контакті з водою реагує як луг. Класифікується як подразнююча речовина.
- Інструкції запобігання ризику і поради щодо заходів безпеки вказані на мішку.

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www. i soma t. rue-ma il: info@i soma t. ru

У цей технічний бюлетень включені технічні дані та рекомендації, що є результатом багаторічного досвіду та набутих знань нашого Науково-дослідного відділу, а також застосування матеріалу на практиці. Оскільки немає можливості перевірки умов застосування матеріалу, то рекомендації та пропозиції щодо способу використання матеріалу надаються без гарантії нашої компанії. Внаслідок цього Ви повинні бути впевнені в тому, що матеріал вважається відповідним до використання та умовами робіт. Нове видання цього технічного бюлетеня анулює його попередній випуск.

