

Capatect ArmaTherm

Готова до застосування армувальна маса для систем теплоізоляції Capatect

Опис продукту

Сфера застосування

Підсилена спеціальними волокнами дисперсійна шпаклювальна маса з дуже низькою витратою. У комбінації з армувальною сіткою Capatect застосовується для створення армувального шару в системі теплоізоляції Capatect. Також може застосовуватись у якості ремонтної шпаклівки та для кутових шин.

Властивості

- класифікація по пожежній безпеці згідно DIN 4102-1: "B1";
- готова до застосування;
- утворює армувальний шар з високою міцністю до механічних та термічних навантажень та стійкістю до утворення тріщин;
- атмосферостійка, з водовідштовхувальними властивостями згідно DIN 18 550;
- пропускає водяну пару;
- володіє чудовою адгезією;
- розбавляється водою;
- проста та легка в застосуванні;
- на сильно поглинальних та рівних основах може використовуватись у якості клею для пінополістирольних плит.

Упаковка/Розмір тари

Відро 18 кг

Колірні відтінки

Білий. Можливе тонування в системі ColorExpress.

Зберігання

В сухому, прохолодному місці, але не на морозі. Берегти від сонячного проміння. Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці 24 місяці з дня виготовлення.

Технічна характеристика

- Щільність: бл. 1,3 кг/дм³
- Консистенція: пастоподібна
- Ударостійкість: 15 джоулів при товщині шару 3 мм
- Водопроникність (показник w): $\leq 0,14 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}0,5)$ згідно DIN EN 1062, клас W2 (середній)
- Паропроникність (показник sd): бл. 1,0 м у відповідності до DIN EN 7783, клас V2 (середній) при товщині шару у відповідності з T1

Застосування

Придатні основи

Можливі зсуви на швах полістирольних плит з жорсткого пінопласту необхідно попередньо відшліфувати. Видалити пил від шліфування. Підвіконня та інші підвісні (приставні) будівельні елементи необхідно заклеїти захисною плівкою.



Технічна інформація

Підготовка матеріалу	Армувальна маса Capatect ArmaTherm готова до застосування, її необхідно лише ретельно перемішати перед нанесенням. Консистенцію можна відрегулювати з допомогою додавання невеликої кількості води. Армувальна маса наноситься по ширині смуги тканини на теплоізоляційну плиту, армувальна сітка Capatect вдавлюється в армувальний шар з нашаруванням смуг в 10 см. Потім наноситься Capatect ArmaTherm у техніці «мокре по мокрому», щоб забезпечити повне покриття сітки. Сітка повинна розміщуватись у верхній третині армувального шару. Загальна товщина армувального шару повинна складати 2-3 мм.
Витрата	прибл. 1,2 кг/м ² на 1 мм товщини шару. Дана величина являється приблизною. Необхідно враховувати відхилення, що обумовлені умовами на об'єкті та сферою застосування.
Умови застосування	При нанесенні та висиханні температура повітря та основи повинна бути не нижче +5оС та не вище +30оС. Не наносити при прямому сонячному промінні, сильному вітрі, тумані та високій вологості повітря.
Період висихання	При температурі + 20 °С та відносній вологості повітря 65% поверхня армуючого шару суха через 24 години, повністю висихає та може піддаватись навантаженням через 3 дні. При температурі повітря нижче + 20 °С та відносній вологості більше 65 % час висихання відповідно збільшується. Перед наступною обробкою поверхні необхідно перевірити, чи достатньо сухий шар нанесеного матеріалу.
Очищення інструментів	Одразу після застосування промити водою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити водою. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води та в ґрунт.
Утилізація	Утилізувати тільки повністю порожні ємкості. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як відходи клеючих матеріалів, що розбавляються водою, засохлі залишки продукту - як затверділі клеючі матеріали або побутове сміття.
Дані з безпеки / маркування при транспортуванні	див. паспорт безпеки
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно до Українського технічного регламенту щодо обмеження ЛОС (підкатегорія А/3) складає 75 г/л з 2021 року та 40 г/л з 2024 року. Згідно з нормами ЄС, допустимий вміст ЛОС в категорії продуктів (кат. А/с): 40 г/л. Даний продукт містить не більше 5 г/л.
СЕ-маркування	Склад: дисперсія синтетичної смоли, мінеральні наповнювачі, армувальні волокна, вода, домішки. Умовна позначка: Шпаклівка Р. Capatect ArmaTherm. 1.П. БД. Біла ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Capatect ArmaTherm є торговою маркою DAW SE. Виготовлено за ліцензією DAW SE (Німеччина).
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: серпня 2023

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.