



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 32 від 17.04.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Двокомпонентна водорозчинна епоксидна ґрунтовка Aquasil EP 2K

Тип	Двокомпонентна водорозчинна епоксидна ґрунтовка	
Опис продукту	Двокомпонентна, водорозчинна епоксидна ґрунтовка, для бетонних та інших пористих поверхонь.	
Призначення	Ґрунтовка призначена для ґрунтування поверхонь, особливо схильних до пошкоджень і забруднень (часто вимагають миття) у громадських будівлях (школах, офісах, вокзалах), закладах охорони здоров'я, закладах громадського харчування, холах готелів, гаражах, автомийки, коридори та сходи, а також ті, що піддаються частому контакту з агресивними хімічними речовинами, наприклад, підлоги виробничих і складських приміщень, складів, у тому числі харчової промисловості (пивоварні, лікєро-горілчані, пекарні, молокозаводи, м'ясні цехи, бойні, переробні підприємства, розливні цехи).	
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - двокомпонентна, водорозчинна - CO2 непроникна - володіє стійкістю до стирання - не абсорбує вологи - висока стійкість до механічних та хімічних пошкоджень (пальне, моторні оливи, розчинники, розбавлені кислоти та луги, звичайні мийні засоби) - низький рівень забруднюваності та здатність покриття самоочищатись - проста в обслуговуванні 	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Вода, епоксидні смоли, епоксидний затверджувач на водній основі, модифікуючі домішки.	
Час висихання, 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 12 год., наносити наступний шар можна через 24 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) ґрунтовки.	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,12-0,16 кг/м ² в 2 шари: 0,17-0,2 кг/м ²	в залежності від пористості поверхні та методу нанесення
Розчинник	Вода	
Спосіб нанесення	Розпилення, пензлик, валик.	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA71305299000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Густина, г/см³	Ґрунтовка 1,01±0,01 Затверджувач 1,13±0,01
Масова частка нелетких речовин, %	22±1
Ступінь глянцеу	Середній глянець (31,2 GU при куті виміру 60°, 49,6 GU при куті виміру 85°)
Колір	Ґрунтовка: прозора рідина молочного кольору Затверджувач прозора рідина
Фасування (комплект), кг	1,8; 9
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ	
Умови при нанесенні	Загальний діапазон температури при використанні - від +5°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. При глибокому масляному забрудненні ділянки вирубати і зашпаклювати спеціальними цементними сумішами. Рекомендовано перед використанням витримати компоненти 24 год., при температурі не нижче +20°C. Нові бетонні підлоги можна ґрунтувати через 7 діб. Стяжки повинні бути прошліфовані, потім очищені пиლოსосом, або вручну щітками. Вологість бетонної основи повинна бути не більше 5%.
Підготовка поверхні	Поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.
Ґрунтування	Співвідношення змішування по масі 8 частин основи та 1 частина твердника. Ретельно (протягом приблизно 1-3 хвилин) змішати основу з затверджувачем. Для змішування компонентів застосовувати змішувач з електроприводом. Слід перемішувати компоненти дуже ретельно, особливо на стінках і дні тари, поки суміш не стане повністю однорідною. При змішуванні слід бути обережним, щоб уникнути введення надмірної кількості повітря. Використати продукт протягом терміну життєздатності, на протязі 2 годин при +20 °C. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків. Після ґрунтування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, неґрунтованих торців чи кутів. Треба ретельно проґрунтувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 24 години. Не допускається наносити ґрунтовку з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей При роботі на великих



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	площах та/або протягом тривалого часу, ґрунтовку необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити ґрунтовку під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.
Використання та очищення інструментів	Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі води. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити водою
Заходи безпеки	Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після ґрунтування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю), розчинників.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 12 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.
Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.	