



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 32 від 17.04.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Двокомпонентна водорозчинна епоксидна фарба Aquasil EP 2K

Тип	Двокомпонентна водорозчинна епоксидна фарба	
Опис продукту	Двокомпонентна, водорозчинна швидковисихаюча епоксидна фарба без різкого запаху, для бетонних та інших пористих поверхонь.	
Призначення	Фарба призначена для фарбування поверхонь, особливо схильних до пошкоджень і забруднень (часто вимагають миття) у громадських будівлях (школах, офісах, вокзалах), закладах охорони здоров'я, закладах громадського харчування, холах готелів, гаражах, автомийки, коридори та сходи, а також ті, що піддаються частому контакту з агресивними хімічними речовинами, наприклад, підлоги виробничих і складських приміщень, складів, у тому числі харчової промисловості (пивоварні, лікєро-горілчані, пекарні, молокозаводи, м'ясні цехи, бойні, переробні підприємства, розливні цехи).	
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - двокомпонентна, водорозчинна - CO2 непроникна - володіє стійкістю до стирання - не абсорбує вологи - висока стійкість до механічних та хімічних пошкоджень (пальне, моторні оливи, розчинники, розбавлені кислоти та луги, звичайні мийні засоби) - низький рівень забруднюваності та здатність покриття самоочищатись - відсутній ефект ковзання при експлуатації підлог - проста в обслуговуванні 	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Містить водну дисперсію епоксидної смоли, стійкі пігменти, спеціально підібрані, хімічно стійкі мінеральні та синтетичні наповнювачі, модифікатори та епоксидний затверджувач на водній основі.	
Час висихання, 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 2 год., наносити наступний шар можна через 2 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) фарби.	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,2-0,25 кг/м ² в 2 шари: 0,28-0,35 кг/м ²	в залежності від пористості поверхні
Розчинник	Вода	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Спосіб нанесення	Розпилення, пензлик, валик.
Густина, г/см³	Фарба 1,4±0,05 Затверджувач 1,13±0,01
Масова частка нелетких речовин, %	55±2%
Ступінь глянцею	матова (2,7 GU при куті виміру 60°, 9,5 GU при куті виміру 85°)
Колір	Сірий білий (база А) – тонується в світлі та пастельні кольори безкольоровий (база С) - тонується в темні та насичені кольори
Фасування (комплект), кг	1,2; 6; 12

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Умови при нанесенні	Загальний діапазон температури при фарбуванні - від +5°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Жирові і масляні забруднення слід заґрунтувати ґрунтовкою PRIMER Aquasil EP 2K, при глибокому масляному забрудненні ділянки вирубати і зашпаклювати спеціальними цементними сумішами. Рекомендовано перед використанням витримати компоненти 24 год., при температурі не нижче +20°C. Нові бетонні підлоги можна фарбувати через 7 діб. Стяжки повинні бути прошліфовані, потім очищені пілососом, або вручну щітками. Вологість бетонної основи повинна бути не більше 5%.
Підготовка поверхні	Поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Заґрунтувати ґрунтовкою PRIMER Aquasil EP 2K. Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.
Фарбування	Співвідношення змішування по масі 5 частин основи та 1 частина твердника. Перед застосуванням фарбу та затверджувач перемішати в окремих ємностях. Потім у правильному співвідношенні ретельно (протягом приблизно 1-3 хвилин) змішати основу з твердником. Для змішування компонентів застосовувати низькообертвий (300-400 об/хв) змішувач з електроприводом. Слід перемішувати компоненти дуже ретельно, особливо на стінках і дні тари, поки суміш не стане повністю однорідною. При змішуванні слід бути обережним, щоб уникнути введення надмірної кількості повітря. Використати продукт протягом терміну життєздатності, на протязі 2 годин при +20 °С. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків. Після фарбування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, нефарбованих торців чи кутів. Треба ретельно профарбовувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 2 години. Не допускається наносити



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA71305299000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	<p>фарбу з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей. З метою виключення відмінностей у відтінках кольору, при фарбуванні поверхонь фінішним шаром рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій - необхідно проводити їх змішування.</p> <p>При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, фарбу необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити фарбу під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.</p>
Використання та очищення інструментів	<p>Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі води. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити водою</p>
Заходи безпеки	<p>Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю), розчинників.</p>
Умови зберігання	<p>Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 12 міс.</p>
Утилізація відходів	<p>Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.</p>
<p>Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.</p>	