



КЛЕЙБЕРИТ Запечатывающее средство 504.0

Область применения

- Запечатывание бетона и цементной стяжки
- Фиксация винтовой резьбы на опорах двойных полов

Преимущества

- Однокомпонентное запечатывание
- Универсально в применении
- Простое нанесение щеткой для запечатывания

Свойства клея

| | |
|--|-----------------------------|
| Основа: | Полиуретан |
| Растворитель: | Смесь |
| Плотность: | ок. 1,016 г/см ³ |
| Цвет: | зелено-прозрачный |
| Вязкость (вискозиметр диаметром 4мм по DIN 53211) | 17 ± 3 сек. при 20°C |

Консистенция : жидкая, хорошо наносится щеткой

Время высыхания при 20°C и 65% относительной влажности воздуха:

через 2 часа покрытие не прилипает, а через 6 часов по нему можно ходить

Маркировка: подлежит маркировке согласно нормам ЕС, легковоспламеняемый, класс опасности A1, содержит толуол, ксилол и 4,4'-дифенилметандиизоцианат (см. паспорт безопасности)

Отвержденное запечатывание

- Хорошая жесткость при высокой эластичности
- Высокая устойчивость к воде и химическим веществам
- Неустойчив к ультрафиолетовым лучам, желтеет

Способ нанесения

- Щеткой для запечатывания

Применение

Фиксация винтовой резьбы на опорах двойных полов

Винтовая резьба должна быть очищена от пыли, масла и жира. После установки высоты опоры необходимо нанести несколько капель средства на винтовую резьбу через трубку верхней части опоры. Отверждение происходит под воздействием влажности воздуха.

Запечатывание поверхности

Поверхность должна быть безупречно чистой, сухой, устойчивой, очищенной от пыли и жира. Старые полы при необходимости отшлифовать.

Не перерабатывать при температуре ниже +5°C.

Количество нанесения: ок. 100 г/м²

Средство наноситься щеткой для запечатывания. Отверждение происходит при воздействии влажности воздуха и замедляется при более низкой температуре.

Для надежного схватывания отдельных слоев покрытия между собой необходима 24-часовая выдержка.

Окончательное отверждение покрытия происходит через 2 дня.



Клейберит запечатывающее средство 504.0

Очистка

Очистка деталей и рабочих инструментов обязательно должна проводиться до отверждения клея Клейберит Очистителем 820.0 без содержания толуола.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ Запечатывающее средство 504.0:

Коробка с 4 жестяными банками по 0,7 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 820.0 без содержания толуола:

Жестяная канистра 4,50 кг нетто
Жестяная банка 22,0 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Запечатывающее средство 504.0 хранится в оригинально закрытой упаковке при 20°C ок. 1 года.

Защищать от влаги и мороза!

По состоянию на 0809, заменяет предыдущие редакции

Утилизация отходов

Код отходов 080409

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.