

# LNS 140A

## КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,23/A5,23M : EA2  
ISO 14171-A : S2 Mo

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока с содержанием Mo 0,5% для сварки низколегированной стали с высокими требованиями к ударной вязкости при одно- или двухпроходной сварке

## ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	ABS	TÜV	BV	DNV	GL	LRS	RINA	RMRS	PRS
761	X	X	X	X	X	X	X	X	X
780		X				X			X
8500	X				X			X	
860		X	X	X	X	X			
P230	X	X	X		X	X	X	X	

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Mo
0,1	1,0	0,10	0,5

## ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 15 кг		X	X			
Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B415, 25 кг + VCI		X	X	X	X	X
Каркасная кассета B785, 100 кг				X	X	
Бочка Speed Feed®, 250 кг				X		
Деревянная катушка, 300 кг		X	X	X		
Металлическая катушка, 350 кг					X	
Бочка Speed Feed, 350 кг		X		X	X	X
Бочка Speed Feed®, 400 кг			X	X	X	
Бочка Speed Feed®, 600 кг				X	X	
Бочка Accutrak®, 600 кг	X	X	X			
Бочка Accutrak®, 750 кг	X	X	X			
Бочка Accutrak®, 1000 кг		X	X	X	X	
Розетка, 1000 кг	X		X	X	X	

LNS 140A вер. EN 02