

L-50M (LNS 133-U)

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.17 : EН12K
ISO 14171-A : S3Si

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока общего назначения с низким содержанием углерода и кремния и высоким содержанием марганца
Подходит как для однодуговой, так и многодуговой сварки

Обладает более высокими механическими характеристиками по сравнению с проволокой класса EM12K

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	ABS	TÜV	BV	DNV	LRS	RINA	CRS
782	X		X	X		X	
8500	X		X	X	X		
P230		X	X	X	X		
P240	X	X	X	X	X		X
780		X					
781	X		X	X	X	X	

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si
0,1	1,6	0,25

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 15 кг	X	X			
Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B415, 25 кг + VCI			X	X	X
Каркасная кассета B785, 100 кг			X	X	X
Деревянная катушка, 300 кг	X		X		X
Бочка Speed Feed®, 350 кг		X			X
Бочка Speed Feed®, 400 кг		X	X	X	X
Бочка Speed Feed®, 600 кг				X	X
Бочка Accutrak®, 600 кг	X	X	X		
Бочка Accutrak®, 750 кг	X	X	X		
Бочка Accutrak®, 1000 кг	X	X	X	X	X
Розетка, 1000 кг			X		X

L-50M вер. EN 02