

LNS 304L

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.9/A5.9M : ER308L
 ISO 14343-A : S 19 9 L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока из низкоуглеродистой аустенитной нержавеющей стали для сварки стали типа 304L или, в некоторых случаях, типа 321

Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000 и P2007.

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	TÜV	ABS	LRS
P2000	X		
P2007	X	X	X

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo
0,015	1,8	0,4	20	10	0,1

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)		2,0	2,4	3,2	4,0
Ед-ца:	Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X
	Каркасная кассета B785, 100 кг			X	

LNS 304L: вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).