

# LNS 304H

## КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,9/A5,9M : ER308H  
 ISO 14343-A : S 19 9 H

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока из высокоуглеродистой аустенитной нержавеющей стали для применения при высокой температуре (до 730°C). Подходит для работы со сталью типа 304  
 Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000 и P2007

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr
0,05	1,2	0,6	10,5	20,1

## ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	2,4	3,2
Ед-ца: Каркасная кассета B450, 25 кг	X	X

LNS 304H: вер. EN 02