

LNS 316L

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,9/A5,9M : ER316L
 ISO 14343-A : S 19 12 3 L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Низкоуглеродистая проволока из нержавеющей стали для сварки сталей типа 316L и схожих марок
 Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000 и P2007

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	TÜV	ABS	LRS
P2000	X		X
P2007	X	X	X

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo
0,015	1,75	0,4	18,5	12	2,75

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)		2,0	2,4	3,2	4,0
Ед-ца:	Каркасная кассета В415, 25 кг	X	X	X	X
	Каркасная кассета В785, 100 кг			X	

LNS 316L- вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).