



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 1410 від 08.10.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Поліуретанова двокомпонентна фарба по металу «Pursil 2K» із затверджувачем

Тип	Поліуретанова двокомпонентна фарба по металу	
Опис продукту	Поліуретанова двокомпонентна фарба на основі поліуретанових смол, ароматичних розчинників, пігментів, спеціальних наповнювачів, а також модифікуючих та силіконових домішок і ізоціанатних затверджувачів.	
Призначення	Призначена для використання як фінішне покриття в системах поліуретанових покриттів, стійких до механічних навантажень та впливу хімічних речовин. Фарба має гарну адгезію до очищеного цинку, алюмінію, тонколистової та кислотостійкої сталі. Використовується для фарбування поверхонь із металу, мостових металоконструкцій, гідротехнічних споруд, трубопроводів, резервуарів, очисних споруд, промислових та енергетичних установок, портових споруд і морської техніки, автомобілів. Може використовуватися для зовнішніх і внутрішніх робіт.	
Властивості	Являє собою фарбу по металу, яка функціонально об'єднує в собі, захист від корозії та фінішне покриття; Утворює на поверхні нанесення гладку антикорозійну плівку, яка захищає поверхню металу від дії вологи і повітря, утворення іржі; Утворює покриття, стійке до дії води, атмосферних впливів, індустриальних масел, побутових миючих засобів; Фарба має високу адгезію (зчеплення) до основи.	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Поліуретанові смоли, пігменти, мармурові наповнювачі, модифікуючі та силіконові домішки, органічні розчинники, поліізоціанатні затверджувачі.	
Час висихання, годин 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 5 год., наносити наступний шар можна через 12 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) фарби.	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,18-0,2 кг/м ² в 2 шари: 0,22-0,25 кг/м ²	в залежності від методу нанесення та типу поверхні
Розчинник	СІЛІК Solventor	
Спосіб нанесення	Розпилення, пензлик, валик, занурення	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Густина, г/см³	1,31±0,05; срібло, супер срібло 0,9±0,03
Масова частка нелетких речовин, %	68±5 в залежності від кольору
Ступінь глянцю	Середній глянець (70 GU при куті виміру 60°)
Колір	Сірий, сірий 7024, сірий матовий, сірий 7024 матовий, чорний, білий, чорний матовий, білий матовий, червоний, червоно-коричневий, жовтий, блакитний, синій, зелений, помаранчевий, сріблястий, коричневий, супер срібло, хакі
Фасовка (комплект), кг	1; 3; 10; 20
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ	
Умови при нанесенні	<p>Поверхня має бути сухою та чистою. При нанесенні температура повітря, поверхні та фарби не повинна опускатися нижче +5°C. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80%. Не рекомендовано проводити фарбування під дією прямого сонячного проміння, у вітряну погоду.</p> <p>При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, фарбу необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити фарбу під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.</p>
Підготовка поверхні	<p>Зовнішній вигляд, якість покриття та строк служби в першу чергу залежать від ретельності підготовки поверхні. Поверхня повинна бути ретельно очищена від бруду, пилу, жиру, старих лакофарбових покриттів, слідів мікробіологічного зараження. Рекомендовано провести дробеструйне очищення. Якщо це не можливо, поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Іржу та окалину необхідно видалити за допомогою скребка, металевої щітки або іншим зручним способом. Провести матування поверхні з використанням дрібнозернистого абразивного матеріалу. Знежирити розчинником СІЛІК Solventor.</p> <p>Перед застосуванням сторонніх матеріалів (грунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.</p>
Фарбування	<p>Співвідношення змішування по масі 90 частин основи та 10 частин затверджувача. Перед застосуванням фарбу та затверджувач перемішати в окремих ємностях. Потім у правильному співвідношенні ретельно змішати фарбу із твердником. Рекомендується використовувати для змішування роторний міксер. Слід перемішувати компоненти дуже ретельно, особливо на стінках і дні тари, поки суміш не стане повністю однорідною. Найкраще використати продукт</p>



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA71305299000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	<p>протягом терміну життєздатності на протязі 2 годин (при 20±2°C). Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків, зважаючи на те, що товщина сухого шару фарби по всій поверхні має становити не менше 80 мкм., по заґрунтованій поверхні і 120 мкм., по поверхні без ґрунтовки.</p> <p>Після фарбування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, нефарбованих торців чи кутів. Треба ретельно профарбовувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 12 годин. Не допускається наносити фарбу з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей. З метою виключення відмінностей у відтінках кольору, при фарбуванні поверхонь фінішним шаром рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій - необхідно проводити їх змішування.</p>
Очищення інструментів	<p>Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК Solventor.</p>
Заходи безпеки	<p>Небезпечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю).</p>
Умови зберігання	<p>Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 12 міс.</p>
Утилізація відходів	<p>Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.</p>
<p>Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.</p>	