



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 30 від 10.04.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Акрилова цинкова ґрунтовка АК-100

Тип	Акрилова цинкова ґрунтовка	
Опис продукту	Акрилова швидковисихаюча ґрунтовка на основі спеціальних смол, пігментів та наповнювачів, а також модифікуючих домішок.	
Призначення	Застосовується для фарбування металоконструкцій, парканів, ринв, металевих меблів і дверей, та інших поверхонь зовні й усередині, особливо вологих, приміщень.	
Властивості	Являє собою ґрунтовку по металу, яка функціонально об'єднує в собі, захист від корозії та фінішне покриття; Утворює на поверхні нанесення гладку антикорозійну плівку, яка захищає поверхню металу від дії вологи і повітря, утворення іржі; Утворює покриття, стійке до дії води, атмосферних впливів, індустриальних масел, побутових миючих засобів; Ґрунтовка має високу адгезію (зчеплення) до основи.	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Акрилові смоли, пігменти і наповнювачі, цинк порошок, модифікуючі домішки, ароматичні розчинники.	
Час висихання 1 шару (при 40 мкм сухої плівки), годин (20°C, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 2 год., наносити наступний шар можна через 4 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару).	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,1-0,12 кг/м ² в 2 шари: 0,16-0,18 кг/м ²	в залежності від методу нанесення і типу поверхні
Розчинник	СІЛІК КС	
Спосіб нанесення	Розпилення, пензлик, валик, занурення	
Густина, г/см³	1,31±0,05	
Масова частка нелетких речовин, %	65±3	
Ступінь глянцеу	Середній глянець	
Колір	Чорний, червоно-коричневий, сірий	
Фасовка, кг	1; 3; 15; 25	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Умови при нанесенні	Поверхня має бути сухою та чистою. При нанесенні температура повітря, поверхні та фарби не повинна опускатися нижче +5°C. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80%.
Підготовка поверхні	<p>Металеві поверхні, рекомендовано провести дробеструйне очищення. Якщо це не можливо, поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Іржу та окаліну необхідно видалити за допомогою скребка, металевої щітки або іншим зручним способом. Провести матування поверхні з використанням дрібнозернистого абразивного матеріалу. Знежирити розчинником СІЛІК КС.</p> <p>Міцні покриття раніше пофарбованих поверхонь необхідно відшліфувати та знепилити. Це необхідно для досягнення кращої адгезії (прилипання) лакофарбового матеріалу.</p> <p>Перед застосуванням сторонніх матеріалів (грунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.</p>
Фарбування	<p>Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати, за необхідності перед тим розбавити до робочої в'язкості розчинником СІЛІК КС (надмірне розрідження призводить до зниження стійкості матеріалу до утворення патьоків, уповільнення затвердіння). Рекомендується використовувати для змішування роторний міксер. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари уникаючи патьоків, зважаючи на те, що товщина сухого шару ґрунтовки по всій поверхні має становити не менше 80 мкм.</p> <p>Після ґрунтування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, нефарбованих торців чи кутів. Треба ретельно проґрунтувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 2 години при 20°C. Не допускається наносити ґрунтовку з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей.</p> <p>Рекомендовано фарбувати «від краю до краю (від кута до кута)» або у межах декоративних елементів безперервно. При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, ґрунтовку необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити ґрунтовку під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.</p>
Використання та очищення інструментів	Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом.



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК КС.
Заходи безпеки	Небезпечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю).
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 24 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.
<p>Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.</p>	