



Найменування отримувача:  
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»  
Код отримувача: 39904590  
Рахунок отримувача:  
UA713052990000026005035022158  
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:  
ТОВ «Сілік Україна»,  
02088 Україна, м. Київ,  
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.  
Виробництво:  
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 23 від 01.04.2024

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Акрилова фарба бетону «АК-11»

<b>Тип</b>	Акрилова фарба	
<b>Опис продукту</b>	Фарба на основі спеціальних акрилових смол, модифікуючих добавок та розчинників.	
<b>Призначення</b>	Фарба призначена для захисно-декоративного фарбування бетонних, цементних та інших пористих поверхонь: виробничих цехів, гаражів, торгових і складських приміщень, паркінгів тощо. Покриття захищає бетонні та цементні поверхні від стирання та утворення пилу, зменшує пористість основи і полегшує догляд за ними. Може використовуватися для зовнішніх та внутрішніх робіт.	
<b>Властивості</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- володіє стійкістю до стирання;</li> <li>- відсутній ефект ковзання при експлуатації підлог;</li> <li>- після висихання утворює стійке до атмосферних впливів покриття.</li> </ul>	
<b>ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА</b>		
<b>Склад</b>	Спеціальні смоли, пігменти, мармурові наповнювачі, модифікуючі домішки, ароматичні розчинники.	
<b>Час висихання 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)</b>	До відсутності відбитку – 0,5 год., наносити наступний шар можна через 8 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) фарби.	
<b>Витрати матеріалу</b>	в 1 шар: 0,25-0,28 кг/м <sup>2</sup> в 2 шари: 0,35-0,4 кг/м <sup>2</sup>	в залежності від пористості поверхні
<b>Розчинник</b>	СІЛІК КС	
<b>Спосіб нанесення</b>	пензлем, валиком, фарборозпилювачем	
<b>Густина, г/см<sup>3</sup></b>	1,59±0,05	
<b>Масова частка нелетких речовин, %</b>	76±3 в залежності від кольору	
<b>Ступінь глянцю</b>	матова	
<b>Колір</b>	Сірий, сірий 7024, чорний, білий, червоний, червоно-коричневий, жовтий, блакитний, синій, зелений, помаранчевий	



Найменування отримувача:  
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»  
Код отримувача: 39904590  
Рахунок отримувача:  
UA713052990000026005035022158  
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:  
ТОВ «Сілік Україна»,  
02088 Україна, м. Київ,  
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.  
Виробництво:  
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



<b>Фасування, кг</b>	4; 15; 30
<b>ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ</b>	
<b>Умови при нанесенні</b>	Загальний діапазон температури при фарбуванні - від +3°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Жирові і масляні забруднення слід заґрунтувати ґрунтовкою Betonsil, при глибокому масляному забрудненні ділянки вирубати і зашпаклювати спеціальними цементними сумішами. Нові бетонні підлоги можна фарбувати через 28 діб. Стяжки повинні бути прошліфовані, потім очищені пирососом, або вручну щітками. Вологість бетонної основи повинна бути не більше 5%.
<b>Підготовка поверхні</b>	Поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Заґрунтувати ґрунтовкою Betonsil.  Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.
<b>Фарбування</b>	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, за необхідності перед тим розбавити до робочої в'язкості розчинником СІЛІК КС (надмірне розрідження призводить до зниження стійкості матеріалу до утворення патьоків, уповільнення затвердіння). Рекомендується використовувати для змішування роторний міксер. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню.  Після фарбування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, нефарбованих торців чи кутів. Треба ретельно профарбовувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 8 годин. Не допускається наносити фарбу з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей. З метою виключення відмінностей у відтінках кольору, при фарбуванні поверхонь фінішним шаром рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій - необхідно проводити їх змішування.  При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, фарбу необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити фарбу під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.
<b>Використання та очищення інструментів</b>	Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано



Найменування отримувача:  
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»  
Код отримувача: 39904590  
Рахунок отримувача:  
UA713052990000026005035022158  
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:  
ТОВ «Сілік Україна»,  
02088 Україна, м. Київ,  
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.  
Виробництво:  
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК КС.
<b>Заходи безпеки</b>	Небезпечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорт безпеки є в наявності та надаються окремо.
<b>Умови зберігання</b>	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від -5°C до +35°C. Березти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 24 міс.
<b>Утилізація відходів</b>	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.
<p>Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.</p>	