



Найменування отримувача:  
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»  
Код отримувача: 39904590  
Рахунок отримувача:  
UA713052990000026005035022158  
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:  
ТОВ «Сілік Україна»,  
02088 Україна, м. Київ,  
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.  
Виробництво:  
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 36 від 28.05.2024

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Ґрунтовка епоксидна по бетону PRIMER EPOCSIL 2K із затверджувачем

<b>Тип</b>	Епоксидна двокомпонентна ґрунтовка PRIMER EPOCSIL 2K.	
<b>Опис продукту</b>	Ґрунтовка на основі епоксидних смол та ароматичних розчинників для бетонних та інших пористих поверхонь.	
<b>Призначення</b>	Ґрунтовка PRIMER EPOCSIL 2K призначена для ґрунтування різних цементних поверхонь, бетонних підлог, сходів та інших пористих поверхонь. Ґрунтовка (просочувач) органорозчинна, призначена для глибокого просочення, зміцнення та знепилення бетонних підлог. А також для ґрунтування цементно-піщаних стяжок, штукатурки, пінобетону, цегляних стін та інших мінеральних поверхонь. Для захисної обробки фасадів та цоколів будівель, залізобетонних промислових конструкцій. Рекомендується для підготовки та зміцнення поверхні під нанесення фарби EPOCSIL 2K при формуванні зносостійкого покриття. Призначена для внутрішніх і зовнішніх робіт.	
<b>Властивості</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- глибоко проникає в поверхню і зміцнює старі основи;</li> <li>- пов'язує шари, що обсипаються;</li> <li>- істотно збільшує атмосферо стійкість і водостійкість;</li> <li>- зменшує пористість поверхні;</li> <li>- без жовтизни;</li> <li>- значно знижує витрати фарби;</li> <li>- покриття не пропускає пил.</li> </ul>	
<b>ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА</b>		
<b>Склад</b>	Епоксидні смоли, модифікуючі та силіконові домішки, ароматичні розчинники.	
<b>Час висихання 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)</b>	До відсутності відбитку – 12 год., наносити наступний шар можна через 24 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) ґрунтовки.	
<b>Витрати матеріалу</b>	в 1 шар: 0,16-0,22 кг/м <sup>2</sup> в 2 шари: 0,24-0,3 кг/м <sup>2</sup>	в залежності від пористості поверхні та методу нанесення
<b>Розчинник</b>	розчинник СІЛІК КС	
<b>Спосіб нанесення</b>	пензлем, валиком, фарборозпилювачем	



Найменування отримувача:  
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»  
Код отримувача: 39904590  
Рахунок отримувача:  
UA713052990000026005035022158  
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:  
ТОВ «Сілік Україна»,  
02088 Україна, м. Київ,  
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.  
Виробництво:  
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



<b>Густина, г/см<sup>3</sup></b>	0,9±0,03
<b>Масова частка нелетких речовин, %</b>	43±2
<b>Ступінь глянцю</b>	глянцевий
<b>Колір</b>	прозорий
<b>Фасування (комплект), кг</b>	1; 2; 3; 5; 10
<b>ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ</b>	
<b>Умови при нанесенні</b>	<p>Температура поверхні повинна бути як мінімум на 3°C вище точки роси, поверхня повинна бути сухою. Загальний діапазон температури при фарбуванні - від +10°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Не рекомендовано проводити фарбування під дією прямого сонячного проміння.</p> <p>При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, ґрунтовку необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити ґрунтовку під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 18 годин.</p>
<b>Підготовка поверхні</b>	<p>Поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. При глибокому масляному забрудненні ділянки вирубати і зашпаклювати спеціальними цементними сумішами. Нові бетонні підлоги можна фарбувати через 28 діб. Стяжки повинні бути прошліфовані, потім очищені пілососом, або вручну щітками. Вологість бетонної основи повинна бути не більше 5%.</p> <p>Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.</p>
<b>Фарбування</b>	<p>Співвідношення змішування по масі 90 частин основи та 10 частин твердника. Перед застосуванням основу та затверджувач перемішати в окремих ємностях. Потім у правильному співвідношенні ретельно (протягом приблизно 1-3 хвилин) змішати основу з твердником. Для змішування компонентів застосовувати низькообертвий (300-400 об/хв) змішувач з електроприводом. Слід перемішувати компоненти дуже ретельно, особливо на стінках і дні тари, поки суміш не стане повністю однорідною. При змішуванні слід бути обережним, щоб уникнути введення надмірної кількості повітря. Найкраще використати продукт протягом терміну життєздатності на протязі 2 годин при +20°C. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків.</p>



Найменування отримувача:  
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»  
Код отримувача: 39904590  
Рахунок отримувача:  
UA713052990000026005035022158  
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:  
ТОВ «Сілік Україна»,  
02088 Україна, м. Київ,  
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.  
Виробництво:  
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	<p>Після ґрунтування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, неґрунтованих торців чи кутів. Треба ретельно проґрунтувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 24 години. Не допускається наносити ґрунтовку з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей.</p>
<b>Використання та очищення інструментів</b>	<p>Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК КС.</p>
<b>Заходи безпеки</b>	<p>Небезпечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорт безпеки є в наявності та надаються окремо.</p>
<b>Умови зберігання</b>	<p>Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Березти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 12 міс.</p>
<b>Утилізація відходів</b>	<p>Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.</p>
<p>Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.</p>	