



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 34 від 25.04.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**Фарба фасадна SILICONFASAD SILIC**

Тип	Водо-дісперсійна акрилова фарба, стійка до миття та атмосферних впливів.	
Опис продукту	Водо-дісперсійна фасадна фарба, на основі акрилових полімерів.	
Призначення	Для декоративно-захисного фарбування фасадів житлових і громадських приміщень з підвищеними вимогами до стійкості покриття. Можливе використання для внутрішніх приміщень з високим експлуатаційним навантаженням. Фарба застосовується до всіх типів матеріалів зовнішніх стін. Для фарбування бетонних, цегляних, дерев'яних, цементних та цементно-вапняних штукатурених, шпакльованих поверхонь, гіпсокартону, ДСП, ДВП.	
Властивості	Біла в'язка рідина. Легко наноситься, без напливів та розбризкування. Після висихання утворює міцну плівку з високими водо та грязевідштовхуючими властивостями. Клас паропроникності «високий» (>150 г/м ²) згідно ДСТУ EN 1062-1:2012. Стійкість до мокрого стирання «клас 1 (<5 мкм)» згідно ДСТУ EN 13300:2012. Не має запаху. Стійкий захист для будь-яких будівель. Має складний склад, що забезпечує високі характеристики захисту від зовнішніх факторів. Довговічне рішення, її вистачає мінімум на 8 років.	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Водна дисперсія акрилового полімеру, силіконового полімеру, природні мармурові наповнювачі та стабілізуючі добавки.	
Час висихання, 1 шару (при +20°C, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 30 хв., наносити наступний шар можна через 1,5 год. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) фарби.	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,11-0,14 кг/м ² в 2 шари: 0,14-0,17 кг/м ²	в залежності від пористості поверхні та методу нанесення
Розчинник	Вода	
Спосіб нанесення	Розпилення, пензлик, валик.	
Густина, г/см³	1,48±0,03	
Масова частка нелетких речовин, %	57±2	
Ступінь глянце	матова (2,5 GU при куті виміру 60°; 5 GU при куті виміру 85°)	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Колір	білий (база А) – тонується в світлі та пастельні кольори безкольоровий (база С) - тонується в темні та насичені кольори
Фасування, кг	14
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ	
Умови при нанесенні	Загальний діапазон температури при фарбуванні - від +5°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80 %.
Підготовка поверхні	Жирові і масляні забруднення слід заґрунтувати ґрунтовкою PRIMER SI-14, при глибокому масляному забрудненні ділянки вирубати і зашпаклювати спеціальними сумішами. Нові поверхні на вапняно-цементній основі, рекомендовано витримати перед обробкою, щонайменше 7 діб. Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.
Фарбування	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Допускається розведення фарби водою до 10%. Для перемішування, рекомендовано застосовувати низькообертівий (300-400 об/хв) змішувач з електроприводом. Слід перемішувати компоненти дуже ретельно, особливо на стінках і дні тари, поки суміш не стане повністю однорідною. При змішуванні слід бути обережним, щоб уникнути введення надмірної кількості повітря. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків. Після фарбування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, нефарбованих торців чи кутів. Треба ретельно профарбовувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 1,5 години. Не допускається наносити фарбу з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей. З метою виключення відмінностей у відтінках кольору, при фарбуванні поверхонь фінішним шаром рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій - необхідно проводити їх змішування. При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, фарбу необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити фарбу під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.
Використання та очищення інструментів	Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі води. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом.



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	Робочі інструменти очистити водою
Заходи безпеки	Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю), розчинників.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 24 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.
Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.	