



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 25 від 03.04.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Акрилова фарба для розмітки доріг «АК-505»

Тип	Акрилова фарба
Опис продукту	Фарба на основі спеціальних акрилових смол, модифікуючих добавок та ароматичних розчинників.
Призначення	Швидковисихаюча акрилова матова фарба призначена для нанесення на дорожнє полотно автомобільних доріг з асфальтобетонним і цементобетонним покриттям з метою організації руху транспортних засобів і пішоходів та підвищення безпеки дорожнього руху. Можливо використання на інших асфальтобетумних, бетонних і цементно-пісканих поверхнях. Фарба для розмітки доріг утворює атмосферостійке, гідрофобне покриття, стійке до стираючих впливів машин та механізмів, пішоходів, миючих засобів, вивітрювання, руйнування. Фарба для асфальту має високу адгезію до будь-яких мінеральних основ. Може використовуватися у комплекті зі скляними мікросферами, завдяки чому покриття набуває світловідбивних властивостей. Може використовуватися для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - високий коефіцієнт яскравості та світловідбиття для різних кольорів розмітки; - підвищена зносостійкість покриття; - найкраща адгезія до різних типів дорожнього полотна; - відмінна стійкість до будь-яких атмосферних явищ.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Склад	Спеціальні смоли, пігменти, мармурові наповнювачі, модифікуючі домішки, ароматичні розчинники.	
Час висихання 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)	<p>До відсутності відбитку – 0,5 год., наносити наступний шар можна через 8 год.</p> <p>Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) фарби.</p>	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,25-0,28 кг/м ² в 2 шари: 0,35-0,4 кг/м ²	в залежності від пористості поверхні
Розчинник	СІЛІК КС	
Спосіб нанесення	пензлем, валиком, фарбопульта, маркувальною машиною	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Густина, г/см³	1,59±0,05
Масова частка нелетких речовин, %	75±3 в залежності від кольору
Ступінь глянцю	матова
Колір	Сірий, сірий 7024, чорний, білий, червоний, червоно-коричневий, жовтий, блакитний, синій, зелений, помаранчевий
Фасування, кг	4; 15; 30

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Умови при нанесенні	Загальний діапазон температури навколошнього середовища при фарбуванні - від +3°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80%. Перед використанням фарбу ретельно перемішати. При необхідності розбавити розчинником СІЛІК КС. Наносити фарбу в 1-2 шари. Рекомендована товщина мокрої плівки не менше 300 мкм. Температура дорожнього покриття, на яке наносять розмітку, повинна бути в межах від +5 °C до +45 °C. Не допускається проведення фарбувальних робіт під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів, за значної вологості повітря або дорожнього покриття.
Підготовка поверхні	Поверхня перед фарбуванням повинна бути сухою, чистою (без пилу, піску, масел та інших забруднень), без ям та деформацій. Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.
Фарбування	<p>Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, за необхідності перед тим розбавити до робочої в'язкості розчинником СІЛІК КС (надмірне розрідження призводить до зниження стійкості матеріалу до утворення патьоків, уповільнення затвердіння). Рекомендується використовувати для змішування роторний міксер. Наносити пензлем, валиком, фарбопультом, маркуваньою машиною в 1-2 шари на суху чисту поверхню.</p> <p>Не допускається наносити фарбу з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей. З метою виключення відмінностей у відтінках кольору, при фарбуванні поверхонь фінішним шаром рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій – необхідно проводити їх змішування.</p> <p>При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, фарбу необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити фарбу під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів.</p>



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.
Використання та очищенння інструментів	Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК КС.
Заходи безпеки	Небезечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю).
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від -5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 24 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.

Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Пridатність продукту до інших конкретних цілей, невказаных в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.