



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 38 від 31.05.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лак LIQUID PLASTIC «Рідкий пластик»

Тип	Лак полістирольний «Рідкий пластик» (ПС-160)	
Опис продукту	Полімерний атмосферостійкий лак «Рідкий пластик» на основі полістиролу та добавок, що модифікують.	
Призначення	Лак LIQUID PLASTIC «Рідкий пластик» - універсальний засіб, необхідний для покриття поверхонь з дерева, асфальту, шиферу, цегли і т.д. Поверхні з металу обов'язково попередньо ґрунтувати. Даний засіб стійкий до різких перепадів температури, яскравого сонця. Лак повністю готовий до використання. Полімерний атмосферостійкий лак призначений для декоративного фарбування шиферу, асфальтних та бетонних поверхонь, для обробки теплових трас, що експлуатуються в умовах помірного клімату. Застосовується як гідроізоляційне покриття, стійке до тривалого впливу води. Допускається застосування у сфері хімічних виробництв. Може використовуватись для зовнішніх та внутрішніх робіт.	
Властивості	- швидко висихає; - після застигання утворює стійке до атмосферних впливів покриття.	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Полістирол, модифікуючі добавки, ароматичні розчинники.	
Час висихання, годин 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 1 год., наносити наступний шар можна через 4 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) лаку.	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,1-0,15 л/м ² в 2 шари: 0,15-0,2 л/м ²	в залежності від методу нанесення і типу поверхні
Розчинник	СІЛІК КС	
Спосіб нанесення	пензлик, валик, занурення, фарборозпилювач	
Густина, г/см³	0,93±0,02	
Масова частка нелетких речовин, %	35±2	
Ступінь глянцею	Глянцевий	
Колір	Прозорий (в об'ємі можливе помутніння та осад)	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Фасовка, л	1; 2; 3; 5; 10
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ	
Умови при нанесенні	<p>Поверхня має бути сухою. При нанесенні та затвердінні покриття температура повітря не повинна опускатися нижче +5°C. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80%. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити лак під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.</p> <p>Необхідно забезпечити достатню вентиляцію.</p>
Підготовка поверхні	<p>Поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень.</p> <p>Перед застосуванням сторонніх матеріалів (грунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.</p>
Фарбування	<p>Лак готовий до використання, перед застосуванням – ретельно перемішати. При змішуванні слід бути обережним, щоб уникнути введення надмірної кількості повітря. Лак наносити пензлем, валиком або фарборозпилувачем в 1-2 шари, при цьому перший шар є ґрунтувальним, а другий утворює захисну плівку на поверхні.</p> <p>Після нанесення першого шару необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, необроблених торців чи кутів. Треба ретельно пройти ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 4 години при +20 °С. Не допускається наносити продукт з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей.</p>
Очищення інструментів	<p>Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом.</p> <p>Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК КС.</p>
Заходи безпеки	<p>Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після нанесення необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю).</p>
Умови зберігання	<p>Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних</p>



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 24 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.
<p>Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.</p>	