



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁴⁴

Очиститель (активатор) для сварки мембран



EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₄₄

Очиститель (активатор) для сварки мембран

ПРОДУКЦИЯ

Внешний вид	Прозрачная летучая жидкость
Запах	эфирный
Критическая температура хранения	-4°C
Рабочая температура применения	от 5°C
Время высыхания	Минимум 15 мин. (23°C / 50% относительная влажность воздуха)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Растворитель, специально разработанный для предварительной очистки поверхностей перед сваркой и приклеиванием, а также для очистки инструментов и оборудования.
- Хорошо встряхните перед использованием.
- См. инструкции по установке RENOLIT ALKORPLAN.
- Поверхность протирается обязательно чистой не ворсистой тканью или адсорбирующей бумагой. После каждого движения, протирая поверхность, менять загрязненную сторону ткани на чистую или менять ткань. Чистота поверхности определяется визуально «по мокрому» протирачного материала. Сразу после смачивания протирачного материала плотно закройте емкость. Время высыхания минимум 15 минут. После чего можно нанести контактный клей или начать сварку мембрану

УПАКОВКА

Код	Упаковка	Содержание	Единица
81044-001	1л	жест. банка	6
81044-002	5л	жест. банка	6

ХРАНЕНИЕ

- Хранить в сухих неотапливаемых помещениях, в оригинальной упаковке.
- Защищать от солнца и мороза.
- Хорошо проветривайте во время и после нанесения.
- Необходимо соблюдать правила, регулирующие использование горючих жидкостей.
- Не сливать в канализацию. Примите меры предосторожности для предотвращения статических разрядов.
- См. текст на этикетке и учитывайте данные, приведенные в паспорте безопасности материала, который предоставляется по запросу.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Горючие жидкости; класс 3 PKg Gr II; № ООН 1133.



WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Cramlington Ltd
Station Road, Cramlington, Northumberland NE23 8AQ - United Kingdom
T +44 1670 718283 - F +44 1670 590096 - renolit.cramlington@renolit.com

RENOLIT Belgium N.V - Export Dpt. - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
T B +32 55 33 98 51 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.