



Lavedil S Liscio

Інтер'єр / ЕКСТЕР'ЄР Супермиюча ФАРБА на водній ОСНОВІ

Супермиюча фарба з високим ступенем покриття для внутрішніх і зовнішніх робіт

Ефект:

Гладка матова фарба

Склад:

Миюча фарба на водній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт з високим відсотком акрилових сополімерів, і інших добавок які підвищують якість покриття і забезпечують легкість нанесення. Фарба Lavedil S є дуже світлостійкою, володіє антигрибковою властивістю і дозволяє отримати відмінний результат на гладких поверхнях, таких як цементна стіна. Надійна система тонування гарантує, що з часом кольори не втратять свого первісного вигляду. Існує 3 варіанти бази: А - для ненасичених кольорів, В - для кольорів середньої насиченості, С - для насичених кольорів.

Опис:

Миюча акрилова фарба на водній основі з високим ступенем покриття і захисту.

Особливості:

Питома вага: 1.454 кг / л

Використання: 150-200 г / м.кв в один шар (0.10-0.13 л / м.кв.)

Витрата: 4-6 м.кв. / л при нанесенні в дві руки (в залежності від поверхні)

Високий рівень захисту від води і лугів; рекомендується наносити на будь-яку штукатурку або поверхню яка була попередньо оброблена одним шаром ISOEDIL-A.

Технічна інформація:

Стійкість на вимивання на 10000 циклів відповідно до DIN 53778 (супермиюча).

Зберігає колір протягом 600 годин УФ-конденсації відповідно до ISO 7724.

Стійкий до осипання протягом 600 годин УФ-конденсації відповідно до ASTM-D 659.

Ступінь поширення в пару (DIN 53122): 55 г / м.кв. протягом 24 год.

Коефіцієнт опору поширення пара (DIN 52615): $\mu = 2550$

Еквівалентний шар повітря (DIN 18550): $S_d = \mu \cdot s = 0.5$ м. (При $s = 0.2 \cdot 10^{-3}$ м).

Коефіцієнт гігроскопічності (DIN 52617): $w = 0.08$ кг / (м.кв $\cdot h_1 / 2$) - $S_d \cdot w = 0.04$ кг / (м $\cdot h_1 / 2$).

Відповідає теорії Куенцле (DIN 18550).

Базова підготовка основи:

Поверхня повинна бути сухою і чистою, без піску, бруду, жиру або будь-яких плям і повинна бути абсолютно чистою. Перед процесом фарбування рекомендується почекати, як мінімум 28 днів з дня нанесення фінішної штукатурки на поверхню. У разі якщо штукатурка обсіпається або частково впитується ми рекомендуємо нанести акриловий ізолюючий ґрунт **ISOEDIL-A** (або MURISOL K) розбавлений у співвідношенні 1: 5 з водою або нанести **ISOLANTE AD ALTA PENETRAZIONE** розбавлений 1: 5.

Ми також радимо використовувати цей метод усунення недоліків стіни в разі якщо поверхня яку ви збираєтеся фарбувати володіє жорсткими відмінностями по поглинання.

Нанесення

Розбавте по вазі з водою: перший шар до 40%, другий шар до 20%. Перед розведенням продукту його необхідно ретельно збовтати. Нанесіть два шари продукту (другий шар через 4 години після першого). Нанесення можливо за допомогою пензля або валика.

Запобіжні заходи

Наносите продукт тільки на витримані і сухі штукатурки.

Уникайте нанесення протягом найхолодніших місяців року.

Уникайте нанесення при температурі нижче +5 ° С або вище +35 ° С і з відповідною вологістю вище ніж 75%.

Упаковка:

14 і 5 літрові відра.

Кольори: дивіться колоровучну карту.

Зберігання:

Уникайте зберігання в дуже холодних місцях. При зберіганні в належних умовах і в оригінальній тарі, термін зберігання 1 рік.