

VISASOL

Водорозчинна прозора фарба (лазурь)

Visasol – це водорозчинна, алкідно – акрилатна, з добавкою латекса, самоґрунтовочна, антисептична лесуюча (напівпрозора) плівкова фарбувальна система, з широким спектром застосування і методів нанесення. Можливість нанесення валиком, кісточкою, розпиленням та зануренням, для дерева та фанери.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єкти для нанесення	Облицювальні дошки, вироби з фанери		
Рекомендована поверхня	Деревина м'яких і твердих порід, фанера		
Сухий залишок	17 ±2 % за об'ємом		
Загальна маса сухого залишку	Прозора: прибіл. 210 г/л		
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибіл. 20 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.		
Теоретичні витрати	Мокра плівка (г/м²)	Мокра плівка (мкм)	Теоретичні витрати (м²/л) розведення 1:1
	100	100	10
Система тонування	Teknomix		
Блиск (60°)	Матовий		
Розчинник	Вода.		
Зберігання	Не допускайте замерзання. Найкраща температура зберігання +10 °C – +25 °C.		

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути чистою і сухою. Вологість деревини має бути менше 20 %.
Метод нанесення	Розпилення, Занурення, Кісточка або валик
Нанесення	Ретельно перемішайте перед використанням.
Умови нанесення	Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °С, а відносна вологість повітря – нижче 80 %.
Розведення	Можна розбавляти водою відповідно до способу нанесення та об'єкта від 50% до 100%
Час висихання	+23 °С / 50 % RH / розведення 1 : 1 / скляна пластина товщиною 120 мкм
- суха від пилу	45 хв
- суха на дотик	1 година
- нанесення наступного шару	Після 3 годин Збільшення товщини плівки і підвищення відносної вологості повітря уповільнюють процес висихання.
Очищувач	Вода.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи	Див. «Паспорт безпеки».
--	-------------------------