

# DAILY MULTI BLUE

## P-420



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тонка шпаклівка, проста в обробці, характеризується хорошими властивостями формування будь-якої необхідної товщини. Гладка і непориста поверхня дозволяє використовувати цей продукт як наповнювальну і фінішну шпаклівку. Розроблена для використання на сталі та пластику, армованому скловолокном. Ручне / машинне шліфування без води. Легко працювати з однорідними поверхнями навіть при нанесенні товстих шарів. Шпаклівка не забиває шліфувальний папір. Глибокі дефекти заповнюються кількома шарами.

### ЗАСТОСУВАННЯ:

Поверхня повинна бути очищена, суха, знежирена і заматована. Ретельно перемішайте шпаклівку і 2-3% затверджувача по вазі. Нанести протягом 5 хвилин при 20°C. Вища температура може зменшити придатність і прискорити висихання.

**ПРИМІТКА:** використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього покриття. Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C. Не наносити на реактивні праймери та однокомпонентні акрилові продукти.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/ІІВ(б)(250) <250

Термін зберігання: 12 місяців

Щільність (20°C): 1,9 г/см<sup>3</sup>

Колір: синій

	<b>Обов'язково очистити поверхню</b>	Знежирювач Pillee Green D-100
	<b>Додавання затверджувача</b>	Шпаклівка 100г Затверджувач 2-3г
	<b>Час використання суміші</b>	3 - 5 хв
	<b>Час висихання</b>	16-30 хв
	<b>Ручне шліфування (чорнове)</b>	P100 - P240
	<b>Машинне шліфування (фінішне)</b>	P240 - 320
	<b>Зберігати в холодному місці</b>	

### Показники адгезії до поверхонь (нанесення без попереднього ґрунтування):

- Сталь
- Пластмаси, армовані скловолокном
- Поліефірні смоли та ламінати
- Старе лакофарбове покриття (без пошкоджень)