

# Марерооф Swell

**Однокомпонентный  
гидрорасширяющийся герметик для  
гидроизоляции и заполнения трещин  
в бетоне.**



## ПРИМЕНЕНИЕ

**Марерооф Swell** используется для герметичной и эластичной гидроизоляции трещин в конструкциях из монолитного и сборного железобетона, через которые просачивается вода.

## Примеры использования

- Герметизация трубопроводов, проходящих сквозь бетон.
- Герметизация закладных деталей.
- Восстановление водонепроницаемости холодных швов в железобетонных конструкциях.
- Герметизация трещин в железобетонных конструкциях, через которые просачивается вода.
- Герметизация швов и стыков разных форм.
- Герметизация фонарей, закладных и сливов в бассейнах и резервуарах.
- Герметизация конструкционных швов в каменных кладках.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Марерооф Swell** - однокомпонентный гидрофильный герметик для ремонта и гидроизоляции. Может наносится на влажные или неровные поверхности, эксплуатируемые при разной температуре, а также на основания, через которые просачивается вода. При взаимодействии с влагой увеличивается в объеме, при этом выдерживает значительные гидростатические нагрузки.

**Марерооф Swell** - характеризуется

высокой адгезией даже к слегка влажным основаниям, которые должны быть прочными и чистыми.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не применяйте **Марерооф Swell** на поверхностях, загрязненных кислотами или растворителями. Поверхность необходимо тщательно очистить.
- Не используйте **Марерооф Swell** на слабых и грязных поверхностях.

## НАНЕСЕНИЕ

Основание должно быть очищенным от пыли и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезию **Марерооф Swell**. Основание может быть влажным, но без воды на поверхности.

Расход выдавливаемой пасты **Марерооф Swell** контролируется диаметром отверстия наконечника тюбика. Оптимальный диаметр отверстия составляет 6-13 мм. Чтобы получить такой диаметр, необходимо отрезать наконечник по первой отметке. При диаметре от 6 до 13 мм один тюбик рассчитан приблизительно на 3 погонных метра. **Марерооф Swell** необходимо наносить непрерывным равномерным слоем.

Расширение герметика происходит по трем направлениям, по направлению минимального сопротивления.

**Марерооф Swell** должен находиться в замкнутом пространстве, поэтому материал инжектируется в трещины или отверстия, а не наносится на поверхность.

Материал должен полностью схватиться, после чего можно начинать процесс бетонирования.

Если **Марерооф Swell** применяется для герметизации металлических трубопроводов, предварительно удалите с их поверхности все следы масла и смазки при помощи этилового спирта. Перед заполнением трещин и конструкционных швов в бетоне, сначала их необходимо расширить на глубину не менее 6 см, затем обеспылить и очистить от других возможных загрязнений. После нанесения **Марерооф Swell** шов или трещина затягивается ремонтным составом **Mapegrout T40** или аналогичным материалом.

Отверстия, через которые просачивается вода, сначала закупориваются **Lamposilex**. После на обе стороны равномерно наносится **Марерооф Swell**. При этом необходимо убедиться, что границы бетона образовывают пространство глубиной минимум 5 см. **Марерооф Swell** поставляется в тюбиках по 320 см<sup>3</sup>. Перед использованием, отрежьте колпачок тюбика согласно необходимого диаметра отверстия, потом проколите защитную пленку в тюбике, поместите тюбик в пистолет и постепенно выдавливайте материал на бетон или другую поверхность, которая нуждается в герметизации.

## УПАКОВКА

В коробке 6 тюбиков по 320 см<sup>3</sup>.

## РАСХОД

Один тюбик **Марерооф Swell** - на три

погонных метра.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в сухом месте при температуре от +15°C до +25°C.

#### ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

**Mapeproof Swell** содержит вещества, которые могут спровоцировать раздражение дыхательных путей у склонных к аллергии людей. При работе с материалом рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. Помещение, где используется материал, должно хорошо проветриваться. Более детальная информация содержится в карте безопасности материала.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом

конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется информация относительно данного продукта. Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и [www.mapei.it](http://www.mapei.it) или [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	тиксотропная паста
Цвет:	светло-серый
Плотность (г/см <sup>3</sup> ):	1,25-1,30
Вязкость по Брукфильду (+23°C) (mPa·S):	700.000 (ротор F - 5 об/мин)
Содержание твердых веществ (%):	90
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке, защищать от солнечных лучей
Растворимость:	нерасторим в воде
Коррозионность:	не вызывает коррозию
Класс рисков согласно ЕС 1999/45:	опасный Перед использованием ознакомьтесь с разделом "Инструкции по технике безопасности" и сведения, приведенные на упаковке и паспорте безопасности.
Таможенный класс:	3909 50 90

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ

Допустимая температура для нанесения:	от +5°C до +40°C
Объемное расширение в воде (%):	минимум 100
Образование пленки:	через 180-200 минут
Время полимеризации:	2 мм через 9 часов
Расход:	320 мл на 3 погонных метра

#### КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Твердость по Шору A DIN (53505):	32
Удлинение DIN 53504 (%):	> 700
Предел прочности на разрыв DIN 53504 (H/mm <sup>2</sup> ):	2,5
Модуль эластичности при 100 % удлинении DIN 53504 (H/mm <sup>2</sup> )	0,55
Прочность на разрыв ISO 34-1 (H/mm):	10
Водонепроницаемость:	1 atm

#### МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Официальный дистрибутор:

