

## Primalex UV Latex

- Висока стійкість до УФ-випромінювання
- Відмінна паропроникність
- Стійкість до вологого стирання
- Яскраво-білий колір

Primalex UV Latex — матова фарба із яскраво-білим кольором (понад 90% BaSO<sub>4</sub>), що забезпечує високу стійкість до вологого стирання та гарну покривність. Містить УФ-блокатор, який запобігає пожовтінню. Фарба проста у використанні та екологічно безпечна.

## Властивості

**Призначення:** Декоративне фарбування штукатурки, бетону, гіпсокартону, дерев'яних та паперових поверхонь, як для інтер'єру, так і для екстер'єру. Рекомендується також для спортивних майданчиків.

### Підготовка основи:

- **Нове вапняно-цементне покриття:** Має висохати щонайменше 4 тижні. Для підготовки використовуються ґрунтовки Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACE або Primalex PRIMER.
- **Гіпсова штукатурка:** Поверхня має бути очищена та оброблена ґрунтовкою.
- **Старі покриття:** Видалити слабкі місця, пошліфувати, нанести ґрунтовку.
- **Пліснява:** Використовувати засоби Primalex MYKOSTOP для очищення та Primalex PROTIPLÍŠŇOVÁ PENETRACE для захисту.

## Технічні характеристики Primalex UV Latex:

- **Білизна:** Мінімум 90% BaSO<sub>4</sub>.
- **Об'ємна вага:** 1,46 г/см<sup>3</sup>.
- **Вміст нетвердих речовин (сухий залишок):** Мінімум 57%.
- **Адгезія до бетону:** Мінімум 1,0 МПа.
- **Паропроникність (sd):** Максимум 0,14 м.
- **Стійкість до стирання у вологому стані:** Відповідає класу 2 (за стандартом ČSN EN 13 300).
- **Вміст органічних розчинників:** Максимум 0,00013 кг/кг продукту.
- **Витрати фарби:** 7-9 м<sup>2</sup>/кг на один шар залежно від пористості та підготовки поверхні.
- **Пакування:** Доступно у фасуванні 1 кг, 6 кг, 10 кг.
- **Колір:** Білий.

---

## Рекомендації щодо нанесення:

- **Розведення:**

- 1-й шар: розвести до 10% води (0,10 л води на 1 кг фарби).
- 2-й шар: використовувати без розведення.
- **Нанесення:**
  - Використовувати валик, пензель або метод розпилення.
  - Оптимальна температура: від +10°C до +25°C.
  - Вологість: 40–80%.
- **Сушіння:**
  - Сухий на дотик через 2 години.
  - Повна механічна стійкість досягається через 24 години.
  - Максимальна стійкість до вологого стирання досягається через 3-4 тижні.

## **Зберігання**

Зберігати при температурі +5°C до +35°C. Термін придатності: 36 місяців у герметичній упаковці.

[Технічний лист оригінал на чеській мові](#)