



Neostop

Цементний розчин, який дуже швидко схоплюється.

Сфери застосування

Neostop® призначений для зовнішнього та внутрішнього застосування. Для миттєвого усунення протікань та вологи на бетонних або цементно-піщаних поверхнях.

Характеристики та переваги

Neostop® поставляється у вигляді готового до використання сірого цементуючого порошку. В основі продукту лежать спеціальні органічні домішки.

- Ідеально підходить для термінових ремонтів.
- Схоплюється, твердне і герметизує за лічені секунди після контакту з місцем просочування або вологою поверхнею.
- Повне висихання досягається через 3 хвилини. Час схоплювання можна збільшувати або зменшувати додаванням гарячої або холодної води відповідно.

Технічні характеристики

Густина	1,09 кг/л
Міцність на стискання (28 днів) (EN 196- 1)	32 Н/мм ²
Міцність на згинання (28 днів) (EN 196-1)	6,5 Н/мм ²
Початкове схоплювання (при +20 °С)	1 хвилина
Остаточне схоплювання (при +20 °С)	3 хвилини
Показник використання в обсязі затверділого цементного тіста	1,5 кг Neostop на літр
Мінімальна кількість води для змішування	30% по вазі

Інструкції по застосуванню

- Очистіть основу від прилиплих частинок, речовин, які впливають на адгезію, бруду і пилу та цементного молочка.
- Починайте з місць, де просочування води менш значне. Нанесіть продукт на вологу поверхню, втираючи його і забезпечуючи тиск рукою. Потім переходьте до ділянок з більш інтенсивним протіканням (зазвичай розташовані нижче).
- Для ліквідації активного протікання в бетонній поверхні. зробіть отвір в 3 см шириною і глибиною в центрі виходу протікання води. Видаліть будь-який новий



матеріал, що прилип до поверхні в процесі нанесення, і заповніть отвір необхідною кількістю Neostop®. Продовжуйте тиснути на матеріал і утримуйте його на місці до затвердіння (затвердіння відбувається в процесі нагрівання матеріалу).

- Якщо плями вологи не зникають, нанесіть додаткову кількість Neostop®, щоб повністю висушити ці ділянки
- Остаточну герметизацію основи рекомендується проводити через 2-3 дні за допомогою розчинів Neopress® - Revinex®

Особливості застосування

- **Не додавайте воду більше рекомендованого об'єму**
- **Наносьте тільки на міцну підготовлену основу**
- **Не додавайте воду під час фінішного затирання. Це може викликати зміну кольору та появу тріщин**
- **Захищайте свіжий матеріал від заморожування та висушування**

Техніка безпеки

- Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки
- Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі
- Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом
- Зберігати в місцях недоступних для дітей

Упаковка

Пластикові контейнери 1 і 5 кг

Збереження властивостей при зберіганні

Щонайменше 12 місяців при зберіганні в запечатаній фірмовій упаковці в сухому захищеному місці