

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ГРУНТОВКА (протикорозійна)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для ґрунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями.

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока адгезія і механічна міцність
- Корозійна стійкість

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Лак алкідний напівфабрикатний, протикорозійні пігменти, наповнювачі, цільові добавки
Колір	Червоно-коричневий, сірий, білий (можливі інші кольори за узгодженням із замовником)
Блиск	-
Густина	1,4 г/см ³
Розчинник	Сольвент, ксилол, уайт-спірит
Пакування	0,9 кг; 2,8 кг;
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розбавлення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо- розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	не більше 20 %	30-40	-	-
Пневматичне розпилення	не більше 20 %	20-25	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря від 15 °С до 30 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не більше 65 % - 3 год. Нижча температура і вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (14-20) м ² /л; (10-15) м ² /кг; Практична витрата залежить від методу нанесення, типу і стану поверхні, що фарбується			
Очищення інструментів	Уайт-спірит, сольвент			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Поверхню очистити від пилу, бруду, інших забруднень, прошліфувати і знежирити. Поверхня повинна бути сухою і чистою.

Ремонт старих покриттів: Видалити залишки старого покриття, що відлущується, поверхню прошліфувати шліфувальною шкуркою і знежирити. Дуже пошкоджені покриття повністю видалити.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)		Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка	Фінішне покриття		
Нові поверхні	Метал	Зовні	-	1-2 шари «МІКС» Грунтовка алкідна	«МІКС» Емалі алкідні та інш.	
		Усередині приміщень				
	Деревина	Зовні	Видалення забруднень, шліфування, видалення деревного пилу	«МІКС» Антисептик універсальний (за необхідності) «МІКС» Порозаповнювач «ВЛ-10» (для дуже поглинальних поверхонь)	1-2 шари «МІКС» Грунтовка алкідна	«МІКС» Емалі алкідні та інш.
		Усередині приміщень				
Старі покриття	Метал	Зовні	-	1 шар «МІКС» Грунтовка алкідна	«МІКС» Емалі алкідні та інш.	
		Усередині приміщень				
	Деревина	Зовні	Видалення залишків старого покриття, що відлущується, шліфування, видалення деревного пилу	-	1 шар «МІКС» Грунтовка алкідна	«МІКС» Емалі алкідні та інш.
		Усередині приміщень				

ОСОБЛИВИ УМОВИ:

- Перед застосуванням грунтовку ретельно перемішати і розвести до робочої в'язкості.
- Використання «МІКС» Порозаповнювача «ВЛ-10» зменшує витрату грунтовки.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.