

ISOMAT BATH & KITCHEN

(ИЗОМАТ БАФ & КИТЧЕН)

Высокоэффективная противогрибковая эмульсионная краска для внутренних работ

Описание

Высокоэффективная противогрибковая эмульсионная краска для внутренних работ. Благодаря содержащимся в ней специальным фунгицидным ингредиентам ISOMAT BATH & KITCHEN радикально препятствует образованию плесени и бактерий и идеально подходит для помещений с высокой концентрацией влаги и паров, таких как кухни, ваннные комнаты, подвалы и т.д. Отличается прекрасной укрывистостью, работоспособностью, растекаемостью. Обладает быстрым временем высыхания, а также превосходной стойкостью к старению и частому мытью. Имеет высокую адгезию к различным новым и старым поверхностям. Придает поверхности исключительный матовый вид. Почти не имеет запаха. Краска сертифицирована как покрытие с антибактериальным действием в соответствии с требованиями стандарта ISO 22196: 2011.

Область применения

ISOMAT BATH & KITCHEN используется для нанесения во внутренних помещениях на новые или старые поверхности стандартных строительных материалов, таких как бетон, штукатурка, гипсокартонные плиты и т.д.

Технические характеристики

Цвета:	белый и тысяча цветов (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Основа:	винил
Вязкость (Poise): (EN ISO 2884- 2)	115 ± 5 KU
Содержание твердых веществ:	44 ± 2 %
Толщина сухой пленки: (EN ISO 2808)	32 ± 3 мкм
Плотность: (EN ISO 2811- 1)	1,46 ± 0,03 кг/л

Адгезионная прочность: (EN ISO 4624)	≥ 2 Н/мм ²
pH: (EN ISO 4316)	8-9,5 (+23°C)
Время высыхания: (EN ISO 9117)	1 ч при 23°C (на отлип)
Повторное нанесение: (EN ISO 9117)	через 3-4 ч (23°C)
Паропроницаемость: (EN ISO 7783-2: V ₂ средний, 0,14<S _d < 1,4)	S _d = 0,20 ± 0,04 м
Капиллярное водопоглощение: (EN ISO 1062-3: W ₃ низкий w < 0,10)	w = 0.04 ± 0.02 кг/м ² ч ^{0.5}
Антибактериальная активность:	отличная, R>4,7 гибель бактерий >99,9%
	(ISO 22196, тест на золотистый стафилококк и кишечную палочку, требование R>2)
Содержание ЛОС =	11,6 г/л

Измерения в соответствии с EN 13300

Уровень блеска: (EN ISO 2813: < 5 при 85°)	< 5, Dead matt
Белизна: (EN ISO 6504- 3)	≥ 87%
Устойчивость к мытью: (EN ISO 11998: < 5 мкм за 200 циклов мытья)	Класс 1

Очистка инструментов:
Инструменты очищаются сразу же после использования водой.



ISOMAT BATH & KITCHEN

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть сухим, без следов жира, рыхлых мест, пыли и т.д.

- Трещины и швы заделать акриловым герметиком ISOMASTIC-A или акриловой шпаклевкой ISOMAT ACRYL STUCCO.
- Дефекты на бетонной поверхности устранить при помощи раствора DUROCRET, модифицированного полимерами.
- Оштукатуренную стену ремонтировать растворами UNICRET или UNICRET-FAST.
- Для шпаклевания поверхностей использовать шпаклевку STUCCOCRET

Перед нанесением на поверхности, имеющие плесень, их следует предварительно обработать специальной противогрибковой моющей жидкостью ISOMAT CL-MOLD. Через 24 часа после нанесения данной жидкости удалить следы плесени, промыть поверхность чистой водой и дать ей полностью высохнуть.

Грунтовать поверхность акриловой микронизированной грунтовкой PRIMER-CLASSIC, разбавленной до 50% чистой водой. PRIMER-CLASSIC идеально подходит для укрепления крошащихся и рыхлых поверхностей.

Поверхности, загрязнённые дымом, никотином, выхлопными газами, водорастворимыми маркерами, карандашами и т.п., следует загрунтовать блокировщиком пятен BLOCK-PRIMER.

Нанесение грунтовочного слоя не обязательно в случае окрашенных поверхностей, при условии, что поверхность прочная и не повреждена.

2. Нанесение

Перед нанесением содержимое канистры следует слегка перемешать и наносить на поверхность либо в концентрированном виде, либо в разбавленном на 5-10% чистой водой. ISOMAT BATH & KITCHEN наносится в два слоя валиком, кистью или оборудованием безвоздушного распыления. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя. Температура в процессе нанесения и

высыхания краски должна быть от +10°C до +35°C.

Расход

ISOMAT BATH & KITCHEN покрывает ок. 12 м²/л на слой, на предварительно подготовленное основание.

Упаковка

ISOMAT BATH & KITCHEN поставляется в ведрах по 0,75 л, 3 л и 10 л.

Срок годности – Хранение

24 месяца с даты производства в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Летучие органические соединения (ЛОС)

Согласно Директиве 2004/42/ЕС (Приложение II, таблица А), максимально допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории а, типа WB - 30 г/л (2010) для готового к применению продукта.

В готовом к применению продукте ISOMAT BATH & KITCHEN максимальное содержание ЛОС - 30 г/л.

ISOMAT S.A.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ & СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ & КРАСОК
ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ – ЗАВОД:

г. ФЕССАЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ

17-й км дороги Фессалоники – Агиос Афанасиос

Почтовый ящик 1043, индекс 570 03, Агиос Афанасиос

Тел.: +30 2310 576 000

www.isomat.ru e-mail: support@isomat.ru