



PLP-070 1K грунтовка для пластика

ОПИСАНИЕ Быстросохнущая однокомпонентная клейкая грунтовка. Возможная модификация: прозрачный.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- улучшает адгезию покрытий к различным поверхностям: старым покрытиям, стеклу, пластику (в том числе полиэтилену ПЭ и полипропилену ПП);
- быстросохнущая грунтовка для однокомпонентных и двухкомпонентных покрытий; • не требует добавления других компонентов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Во время нанесения и высыхания температура окружающего воздуха, поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C, а относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы.

Пластик и стекло: необходимо обезжирить ацетоном, изопропиловым спиртом или специальными растворителями (ксилолом или бутилацетатом), обработать скотчем-Brite® и снова обезжирить.

Существующие покрытия: старые слои удалить пескоструйной обработкой или механической шлифовкой наждачной бумагой P240-320, очистить и обезжирить.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

		% по массе, г	% по объему, мл
Продукт	ПЛП-070	100	100
Тоньше	-	-	-

Объем твердых частиц	4±1 %	Удельный вес	1,05-1,15 кг/л
Вес твердых веществ	3-10 %	Рабочая вязкость (DIN 4)	RFU
Прибл. потребление (ТПФ 2-5мк)	50 г/м2	Жизнеспособность (20°C)	1K

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наносить в один слой. • Праймер готов к использованию, добавление других компонентов не требуется.

Рекомендуемый диаметр сопла: 1,2-1,4 мм, давление: 3-4 бар.

Версия 1. Дата 22.07.2024.



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (ТСП 3 мкм, относительная влажность 65%)

Степень высыхания	+10°C	+23°C	+35°C
Пыль сухая	15 мин.	5-10 мин.	5 минут
Сухой на ощупь	20-25 мин.	10-15 мин.	5-7 мин.
Перед нанесением эмали	20-25 мин.	10-15 мин.	5-7 мин.

Соответствующий воздухообмен на поверхности изделия облегчает сушку.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ

Максимальное время нанесения последующих слоев: 30 мин. Внахлест: акриловая шпатлевка ACR-030 для трехслойных систем или акриловые DTM/покрытия ACR-131 – ACR-289 для двухслойных систем.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗМЕРЕНА

Содержит органические растворители. Выполнять малярные работы с местной и общей вентиляцией. Используйте резиновые перчатки для защиты рук и средства индивидуальной защиты для защиты органов дыхания. Храните продукт в плотно закрытой таре. Хранить вдали от источников возгорания, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курите поблизости. Берегите от мороза. Использовать взрывозащищенное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распылением воды или применением воздушно-механической пены и порошков. При попадании на кожу загрязненные места промыть водой с мылом, высушить и смазать жирным кремом.

Только для промышленного и профессионального использования!

Приведенная выше информация не является исчерпывающей или полной. Информация основана на лабораторных исследованиях и практическом опыте и предоставлена в меру наших знаний. Как производитель, мы не можем контролировать условия, в которых используется продукт, или многие факторы, влияющие на использование и применение продукта. Мы отказываемся от ответственности за любой ущерб, причиненный использованием продукта в нарушение наших инструкций или в ненадлежащих целях. Мы оставляем за собой право изменять данную информацию в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Продукт предназначен только для профессионального использования и может использоваться только специалистами, обладающими достаточными знаниями и опытом для правильного использования продукта. Информация выше носит исключительно рекомендательный характер. В пределах разрешенных применимым законодательством, мы не несем никакой ответственности за условия, в которых используется продукт, а также за использование или применение продукта.

В случае, если вы намерены использовать продукт для каких-либо иных целей, кроме рекомендованных в настоящем документе, без предварительного получения от нас письменного подтверждения о пригодности продукта для использования по назначению, такое использование осуществляется на ваш страх и риск.

Версия 1. Дата 22.07.2024.