

## MOBIHEL BASE COAT READY MIX COLOR

### MOBIHEL БАЗОВА ЕМАЛЬ МЕТАЛІК

- У поєднанні з MOBIHEL безбарвним лаком забезпечує високоглянцеве або матове фінішне покриття високої механічної, хімічної та атмосферної стійкості.
- Хороша покриваність.
- Якісний результат фарбування
- Колір вибирається по Mobihel мапі готових кольорів.

|                 |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТИП<br>ПІДЛОЖКИ | <b>MOBIHEL 2K ГРУНТ-<br/>НАПОВНЮВАЧ</b>                                                                                          |
|                 |  P360 – P600                                    |
|                 |  MOBIHEL<br>Антисиліконовий<br>чистячий засіб |

|                                                                                     |                                                         |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Добре перемішати</b>                                 |                                                                                   |
|  | <b>Робоча густина:</b><br>DIN 53211 ф 4 мм / 20°C       | 15 сек<br>MOBIHEL МЕТАЛІК РОЗРІДЖУВАЧ (60%)                                       |
|  | <b>Тест кольору:</b>                                    | Фарбу слід нанести на тест карту і перевірити на відповідність кольору зі зразком |
|  | <b>Нанесення<br/>розпиленням:</b>                       | 1,2 – 1,3 мм<br>2 – 2,5 бар                                                       |
|  | <b>Кількість шарів:</b><br><br><b>Товщина покриття:</b> | 2 – 3 шари<br><br>15 - 20 µm                                                      |
|  | <b>Витримка/випарювання:</b>                            | 10 - 15 хв / 20°C між шарами та перед нанесенням лаку                             |

|                                                                                   |                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Подальша обробка:</b>  | Всі прозорі лаки з програми MOBIHEL |
|  | <b>Термін зберігання:</b> | 3 роки                              |

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.