

ISOMAT ST-1

(ИЗОМАТ СТ-1)

Пропитка для кирпичных кладок, поврежденных солями

Описание

Пропитка для кирпичных кладок, которая блокирует выход солей. Благодаря своему составу ISOMAT ST-1 трансформирует водорастворимые соли (соли хлористоводородной и серной кислоты) в водонерастворимые.

Область применения

Материал применяется для восстановления поврежденных солями кирпичных кладок в сочетании с санирующей штукатуркой MARMOCRET-SP. ISOMAT ST-1 трансформирует водорастворимые соли в водонерастворимые, предотвращая таким образом проникновение растворимых солей во влажную поверхность санирующей штукатурки. Вследствие этого, после высыхания санирующая штукатурка предоставляет поверхности кирпичной кладки необходимую защиту от солей.

Технические характеристики

Вид:	водный раствор
Цвет:	бесцветный
pH:	1,0
Плотность:	1,20 кг/л

Инструкции

Поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли, отслоившихся участков и т.д.

Удалить поврежденную штукатурку на расстоянии минимум 80 см от или вокруг места проявления высолов. Очистить швы кирпичной кладки до глубины 2 см.

После этого тщательно очистить поверхность с помощью стальной щетки. Поверхность должна быть сухой и чистой.

ISOMAT ST-1 наносить кистью в один или два слоя, в зависимости от «засоленности» и впитывающей способности поверхности кирпичной кладки.

Однослойное нанесение: ISOMAT ST-1: вода = 1:1 по объему.

Двухслойное нанесение: 1st слой ISOMAT ST-1 : вода = 1:2 по объему, 2nd слой: ISOMAT ST-1: вода = 1:1 по объему.

Промежуток времени между слоями минимум два часа. Приблизительно через 24 часа после нанесения последнего слоя наносится штукатурка MARMOCRET-SP согласно инструкциям, указанным в соответствующем Техническом бюллетене.

Расход

Около 0,4-0,5 кг на два слоя.

Упаковка

ISOMAT ST-1 поставляется в пластиковых контейнерах по 5 кг.

Срок хранения - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

Изучите инструкции о предотвращении риска и советы о мерах безопасности, которые указаны на упаковке материала.

ISOMAT S.A.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ & СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ & КРАСОК
ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ – ЗАВОД:

г. ФЕССАЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ

17-й км дороги Фессалоники – Агиос Афанасиос

Почтовый ящик 1043, индекс 570 03, Агиос Афанасиос

Тел.: +30 2310 576 000

www.isomat.ru e-mail: support@isomat.ru