

ТОВ «КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА»  
вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси,  
18030, Україна (UA)

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

### «SPEKTRA START»

#### ОПИС

«SPEKTRA START» - високоякісна інтер'єрна фарба на основі акрилової сополімерної дисперсії

- Висока покривність;
- Висока стійкість до миття та мокрого стирання;
- Забезпечує ефективний та тривалий захист поверхні;

Без запаху, не містить органічних розчинників

#### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для фарбування стін та стель у сухих та вологих приміщеннях, а також поверхонь, що зазнають високих експлуатаційних навантажень та періодичного миття неабразивними мийними засобами.

Застосовується для первинного та ремонтного фарбування штукатурених, бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, гіпсокартонних, деревно-волокнистих та деревно-стружкових плит, а також склошпалер та інших шпалер під фарбування.

Дозволяється для застосування у дитячих дошкільних та шкільних закладах, лікувально-профілактичних та інших закладах.

Випускається двох видів:

- В 1 – фарба білого кольору, можливе тонування пастами HGMix у світлі пастельні відтінки.

-В 3 - безбарвна база, яку перед використанням к ольорують пастами HGMix у насичені відтінки

#### СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

Розчинник:

Вода

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Акриловий сополімер
<b>Щільність фарби</b>	(1,470 - 1,530) г/см <sup>3</sup>
<b>Зовнішній вигляд покриття після висихання</b>	Однорідна рівна поверхня
<b>Колір</b>	В 1-білий, В 3- безколірний Можливе тонування пігментними пастами HGMix
<b>Блиск</b>	Матовий
<b>Стійкість до мокрого стирання (за ДСТУ EN 13300)</b>	Клас 2
<b>Витрата (норма покриття поверхні в 1 шар)</b>	12-14 м <sup>2</sup> /л в залежності від типу і стану поверхні, що фарбується і методу нанесення
<b>Час висихання кожного шару, год</b>	2 - 4 (за температури 20°С та відносної вологості повітря не більше 65%)
Час висихання збільшується зі зниженням температури і підвищенням відносної вологості повітря	
<b>Рекомендована кількість шарів</b>	В 1: 1-2 шари В3: 2-3 шари для отримання насиченого відтінку
<b>Витримка між шарами</b>	Наступний шар наносити після висихання попереднього
<b>Пакування</b>	В1: 1,86 л; 4,65 л; 9,3 л; В3: 2 л; 5 л; 10 л;

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

**Нові поверхні:** з поверхні, що фарбується видалити пил, бруд, поверхню обробити «Spektra» просоченням акриловим.

**Ремонт старих покриттів:** Видалити старе покриття, що відшаровується, до твердої основи. За наявності тріщин та пошкоджених місць поверхню вирівняти акриловою шпаклівкою, висушити, відшліфувати, видалити пил. Недостатньо міцні, основи, що обсипаються, крейдуються, а також основи з неоднорідною поглинальною здатністю обробити «Spektra» просоченням акриловим.

За наявності плісняви та грибка поверхню перед фарбуванням обробити «Spektra» біоцидним засобом, після висихання якого, видалити плісняву механічним способом.

Перед фарбуванням поверхня має бути сухою та міцною.

## ПІДГОТОВКА ФАРБИ

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.

В 1- за необхідності дозволяється розведення водою в кількості до 5% від об'єму фарби;

В 3 - тоновану фарбу розбавляти водою тільки за необхідності;

Занадто велике розведення фарби погіршує її покритність.

## НАНЕСЕННЯ

**Робочі умови при нанесенні:**

Температура повітря не нижча за 5 °С, відносна вологість повітря не вище 80 %.

**Нанесення:**

Фарбу наносити пензлем, валиком чи фарборозпилювачем.

В 1: наносити в 1-2 шари для отримання світлих пастельних відтінків;

В 3: наносити в 2-3 шари для отримання насичених відтінків

## ДОГЛЯД ЗА ПОКРИТТЯМ, ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

**Догляд за покриттям:** Повної зносостійкості покриття досягає через 2-3 тижні (до цього терміну, за необхідності, можливе легке очищення пофарбованої поверхні м'якою, зволоженою тканиною).

**Очищення інструментів:** Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи висихання, після чого промити водою (із застосуванням мийного засобу).

## ЗБЕРІГАННЯ

Фарбу слід зберігати в щільно закритій заводській тарі при температурі від 5 °С до 35 °С, у недоступному для дітей місці, оберігаючи від дії нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Рідкі залишки не виливати у водостоки, водойми, каналізацію чи ґрунт.

Після використання порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Фарба пожежо-вибухобезпечна.

При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички.)

Відповідає вимогам:

-Технічного регламенту щодо обмеження використання свинцю (фарба не містить токсичних сполук свинцю).

-Технічного регламенту обмеження викидів ЛОС (А: підкатегорія 1 (а), тип (WB), стадія II, норма 30 г/л, фарба, готова до застосування, містить не більше 2 г/л).

## ПРИМІТКИ

На кожен партію фарби видається сертифікат якості.

Ця інформація є результатом знань наших фахівців, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми в жодному разі не несемо відповідальності за використання нашої продукції поза нашим контролем і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попередження.

Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.