

ULTRA WHITE

БІЛОСНІЖНА МАТОВА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛЬ ТА СТІН



ВЛАСТИВОСТІ

- утворює сніжно-біле матове однорідне покриття;
- хороша покривна здатність;
- чудовий вибір для фарбування стель;
- з часом не жовтіє;
- зручна у нанесенні;
- дозволяє поверхні «дихати»
- рішення для фарбування нових поверхонь або відновлення старих покриттів.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба застосовується для декоративного фарбування стель та стін у сухих приміщеннях, що не піддаються сильному експлуатаційному навантаженню і не вимагають миття. Призначена для фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартонних, деревоволокнистих, деревостружкових плит та поверхонь, раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата на 1 шар

150 – 220 г/м².

Витрата залежить від шорсткості, стану та поглинаючої здатності поверхні, способу та умов нанесення, кольору фарби та поверхні, що фарбується.

Більш точна витрата визначається тестовим нанесенням.

Блиск

Матовий (ДСТУ EN 13300).

Час висихання (23 °C, 50% RH)

Від пилу – 30 хвилин.

Наступний шар можна наносити через 2 години.

Час висихання збільшується зі зниженням температури і підвищенням відносної вологості повітря.

Максимальна міцність покриттям досягається через 28 днів.

Сухий залишок

Близько 47 % мас.

Густина

Близько 1,4 кг/л.

Розріджувач

Вода. Допускається розбавляти не більше ніж на 10%.

Спосіб нанесення

Наносити валиком, розпиленням, пензлем. При безповітряному розпиленні застосовувати сопло 0,015 " - 0,021 ".

Колір

Білий. Допускається колерування ручним способом із використанням пігментних паст.

Колерована фарба обміну та поверненню не підлягає.

Зберігання та транспортування

Не допускати: заморожування фарби, зберігання поруч з опалювальними приладами та під прямими променями сонця!

Фарбу зберігати і транспортувати при температурі від +5 °C до +30 °C в герметично закритій упаковці виробника. Термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

У неповній або нещільно закритій тарі властивості продукту можуть погіршуватися. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Тара

1,4 кг, 4 кг, 14 кг.

Нормативний документ

ДСТУ EN 13300; ТУ 20.3-24726322-001.

Склад

Водна дисперсія акрилатного сополімеру з мінеральними наповнювачами, пігментами і функціональними добавками.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

1. Умови при фарбуванні та висиханні

Поверхня, що підлягає фарбуванню, має бути сухою, чистою та міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 °С до +28 °С; відносна вологість повітря не більше 80%.

2. Підготовка поверхні**Нові поверхні:**

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються, очистити від бруду, пилу, плісняви. Тверді глянцевої поверхні відшліфувати до матового стану, пил від шліфування видалити. При необхідності нерівності поверхні вирівняти схожою за складом шпаклівкою, після висихання відшліфувати, пил від шліфування видалити. Для зміцнення та зниження поглинаючої здатності поверхні рекомендовано заґрунтувати засобом **Ufarb GRUNT** (згідно інструкції по застосуванню).

Раніше пофарбовані поверхні:

Ретельно очистити поверхню від старих покриттів, що мають погану адгезію (фарба або лак, що відшарувалися) механічним (скребок, щітка) або хімічним (засоби видалення фарби) способом. Крейдяні і вапняні білила видалити до міцної основи механічним способом. Також поверхню слід очистити від різних забруднень. Раніше пофарбовані поверхні промити спеціальним миючим засобом та обробити шліфувальним інструментом для покращення адгезії.

3. Фарбування

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням та в процесі виконання робіт, при перемішуванні та нанесенні не використовувати брудний або схильний до корозії інструмент. При необхідності профільтрувати та/або розбавити водою (надмірне розведення фарби погіршує її покривну здатність, технологічність нанесення та утворення лакофарбової плівки). Фарбування всієї поверхні, що знаходиться в одній площині, проводити без перерви дотримуючись правила «мокрого» краю. Перерву в роботі або завершення фарбування рекомендується робити в місці стику поверхонь (наприклад у кутах). Наносити валиком, пензлем або розпиленням в 2 шари.

4. Очищення інструменту

Видалити залишки фарби з інструменту механічним методом, після чого промити водою або спеціальним миючим засобом.

БЕЗПЕКА ФАРБИ

Фарба є нетоксичною і пожежобезпечною, не містить легколетких органічних розчинників, важких металів, фенолів, алкілфенолетоксилату і аміаку.

Підкатегорія A/1 - Технічний Регламент 1394 (subcategory A/a - Directive 2004/42/EC), норма 30 г/л; фактичний вміст ЛОС (VOC) в готовому до використання продукті не перевищує 10 г/л.

Охорона праці

При проведенні фарбувальних робіт використовувати засоби індивідуального захисту (спецодяг, гумові рукавички, респіратор і захисні окуляри). При попаданні на шкіру ретельно промити водою. При попаданні в очі промити великою кількістю проточної води. При необхідності звернутися до лікаря.

Охорона навколишнього середовища

Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт! Рідкі залишки доставити в місце збору відходів. Залишки продукції, яка висохла, і порожню тару утилізувати як звичайне будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді та перевірена у зазначений в технічній специфікації день. Якість матеріалу забезпечується системою якості, що повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001. З виходом нового видання ця інформація втрачає силу. Виробник, не може нести відповідальність за збиток, завданий застосуванням матеріалу не відповідно до виданої фірмою інструкції із застосування або в разі використання не за призначенням.