

# CAPAROL Samtex 7 NEW

Стійка до відбитків пальців, пилу та бруду латексна фарба для внутрішніх робіт. Ідеальна для створення тонкошарових покриттів на поверхнях, що зазнають навантажень.



## Опис продукту

Вступ	Для створення міцних матових тонкошарових покриттів всередині приміщень, що відштовхують пил та легко миються. Чудово підходить для покриття структурних, рельєфних, тиснених шпалер, скло-шпалер, добре підкреслює структуру основи. Ідеальна для поверхонь, що зазнають навантажень.
Сфера застосування	Для фарбування стін та стель всередині приміщень з гіпсової шпаклівки та гіпсових шпаклювальних мас, цементно-вапняних або дисперсійних штукатурок, бетону, клінкеру та силікатної цегли, гіпсокартонних плит. Також підходить для нанесення на старі шари дисперсійної фарби та на шпалери під фарбування, що міцно тримаються. Завдяки стандарту екологічності E.L.F. особливо рекомендована для використання в житлових, офісних, готельних приміщеннях та у приміщеннях із підвищеними гігієнічними вимогами (школи, дитячі садки, медичні установи, ресторани тощо). Ідеально підходить для нанесення на структурні шпалери зі скловолокна.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 клас стійкості до вологого стирання згідно з DIN 13 300</li><li>■ виготовлена за стандартом екологічності E.L.F. - без розчинників та пластифікаторів</li><li>■ легко наноситься та розподіляється по поверхні</li><li>■ створює особливо гладкі, тонкі латексні покриття, що не перекривають природну текстури основи</li><li>■ здатна до дифузії: <math>sd &lt; 0,6 \text{ м}</math></li><li>■ не притягує пил, завдяки чому стіни залишаються чистими довше</li><li>■ стійка до м'яких побутових мийних та дезінфікуючих засобів (без вмісту спирту)</li></ul>
В'язуче	Дисперсія синтетичних матеріалів
Упаковка/Розмір тари	<ul style="list-style-type: none"><li>■ База 1 (біла): 2,5 л та 10 л.</li><li>■ База 3 (прозора): 2,35 л та 9,4 л.</li></ul>
Колірні відтінки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ База 1 може використовуватись без тонування, як біла фарба.</li><li>■ Бази 3 використовуються виключно після тонування.</li></ul> <p>CAPAROL Samtex 7 тонується в системі комп'ютерного тонування ColorExpress в усі доступні колірні відтінки. Буль-ласка перевіряй те колір після тонування пробним нанесенням для запобігання розбіжностей у кольорі.</p> <p>Яскраві та інтенсивні відтінки, такі як жовті, помаранчеві або червоні можуть мати знижену покривну здатність. Для таких відтінків слід використовувати ґрунтовочне (за допомогою Caparol Samtgrund) або проміжне покриття (аналогічним продуктом В1) затоноване у пастельні f,j максимально наближені до фінішного відтінку.</p>
Ступінь глянце	Матова G3. Залежно від кута огляду поверхня може виглядати як шовковисто-матова.
Зберігання	В прохолодному, захищеному від морозу місці, уникаючи прямих сонячних променів за температури вище 0° С.



## Технічні характеристики згідно з DIN EN 13 300.

В залежності від кольору тонування технічні характеристики фарби можуть несуттєво змінюватись.

■ Вологе витирання:	Клас R1
■ Коефіцієнт контрастності:	H <sub>10</sub> - 2 клас
■ Максимальна величина зерна:	дрібне (<100 мм)
■ Щільність:	бл., 1,32 г/см <sup>3</sup> для B1 бл., 1,20 г/см <sup>3</sup> для B3

Eignung gemäß  
Technischer Information Nr. 606  
Definition der Einsatzbereiche

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	-	-	-
(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

## Застосування

Придатні основи

Основа повинна бути чистою, сухою, без речовин, що запобігають адгезії та здатна нести навантаження.

Підготовка основи

**Штукатурки розчинних груп PI та P II:** тверді, міцні штукатурки можна фарбувати без попередньої підготовки. Сильно пористі, сипучі, поглинаючі штукатурки слід заґрунтувати CAPAROL OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.

**Гіпсові і готові штукатурки груп PIV та PV:** ґрунтувати CAPAROL Haftgrund EG або CAPAROL Samtgrund. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати, видалити пил та заґрунтувати CAPAROL Tiefgrund TB.

**Гіпсові будівельні панелі:** поглинаючі вологу панелі заґрунтувати CAPAROL OptiSilan Tiefgrund або CAPAROL Tiefgrund TB. На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійний ґрунт CAPAROL Haftgrund EG або CAPAROL Samtgrund.

**Гіпсокартонні плити:** зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити CAPAROL Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття CAPAROL Haftgrund EG, CAPAROL Samtgrund або Capasol RapidGrund. Плити з ризиком виділення водорозчинних барвників необхідно заґрунтувати ізолюючим ґрунтом CAPAROL AquaSperrgrund.

**Бетон:** видалити можливі залишки розділюючих речовин таких як пил, крейда, бруд, тощо..

**Газобетон:** ґрунтувати CAPAROL Caparplex, розведеним водою в пропорції 1:3.

**Силікатна цегла та цегляна кладка:** фарбувати без попереднього ґрунтування.

**Покриття зі здатністю до навантажень:** матові, поверхні зі слабкою поглинаючою здатністю фарбувати без попереднього ґрунтування. Глянсовим поверхням, лакам та емалям надати шорсткості та заґрунтувати CAPAROL Haftgrund EG або CAPAROL Samtgrund.

**Покриття з поганою здатністю до навантажень:** покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають низьку здатність до навантаження, необхідно повністю видалити механічним способом та очистити поверхню від розділюючих речовин. Поверхні знизькою поглинаючою здатністю слід заґрунтувати CAPAROL HaftGrund EG або CAPAROL Samtgrund. Сильно пористі, сипучі, поглинаючі штукатурки слід заґрунтувати CAPAROL OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund. мінеральні фарби з низькою здатністю до навантажень видалити механічним способом, очистити від розділюючих речовин та заґрунтувати CAPAROL TiefGrund TB.

**Покриття з клейових фарб:** змити до самої основи. Заґрунтувати CAPAROL Tiefgrund TB.

**Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу:** фарбувати без попереднього ґрунтування.

**Неміцні шпалери:** видалити без залишку. Змити залишки шпалерного клею та паперової основи. Заґрунтувати CAPAROL Tiefgrund TB.

**Поверхні уражені грибок та цвілью:** видалити сліди цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою зволоженої щітки або скребка, промити поверхні CAPAROL Capatox і дати їм добре просохнути. ґрунтувати залежно від характеристик поверхні та фінішного матеріалу. На сильно уражені поверхні виконувати фінішне покриття CAPAROL Indeko-W або CAPAROL Fungitex-W.

**Поверхні з плямами нікотину, води, іржі або жиру:** плями нікотину, води або іржі промити водою з додаванням миючого засобу і дати добре просохнути. Нанести ізолюючу ґрунтовку CAPAROL AquaSperrgrund. На сильно забруднені поверхні нанести фінішне покриття ізолюючою фарбою CAPAROL Dura-inn №1.

**Поверхні з деревини:** фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками CAPAROL Capasyl або фарбою для дерева CAPAROL Capadur.

**Усунення дрібних дефектів:** після відповідної попередньої обробки усунути дефекти шпаклівкою CAPAROL GlattSpachtel відповідно до інструкцій із застосування та за необхідності додатково заґрунтувати.

Метод нанесення

Призначена для нанесення щіткою, валиком або методом безповітряного розпилення.

### Рекомендовані параметри для безповітряного розпилення:

Розбавлення: без розбавлення

Кут напilenня: 50°

Форсунка: 0,015-0,017"

Тиск: 120-140 бар для викоефективних форсунок

## Технічна інформація

Структура покриття	<b>Ґрунтувальне та проміжне покриття:</b> CAPAROL Samtgrund або Caparol Samtex 7, розбавленою водою максимум на 2%. <b>Фінішне покриття:</b> CAPAROL Samtex 7 без розбавлення.
Витрата	прибл. 80 мл/м <sup>2</sup> на 1 шар на гладкій основі. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.  Точна витрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті.
Умови застосування	діапазон температур навколишнього середовища, основи та матеріалу від +5°С до +30°С; максимально допустима відносна вологість повітря макс. 80%
Період висихання	При + 20 ° С і відносній вологості повітря 65% через 2 - 4 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується. Не допускати надто швидкого висихання.
Інструменти	Щітка, валик або методом безповітряного розпилення.
Очищення інструментів	Робочі інструменти промити водою одразу після використання.
Вказівки	Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід.

## Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Містить 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он, реакційна маса: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3:1). Може викликати алергічні реакції. Увага! Під час розпилення можуть утворюватись проникні для легенів небезпечні мікрокраплі. Не вдихайте спрей та аерозольний туман утворений при розпиленні.
Утилізація	На вторинну переробку здавати тільки порожню та чисту тару. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи лако-фарбової промисловості. Висохлі залишки продукту можуть бути утилізовані як побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 30 г/л (г/л). Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 г/л (г/л). Вміст ЛОС у даному продукті < 1 г/л (г/л).
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	<b>База 1:</b> поліакрилова смола, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, добавки, консерванти. <b>База 3:</b> полівінілова смола, поліакрилова смола, карбонат кальцію, силікати, діоксид титану, вода, добавки, консерванти.

## Технічна інформація · Видання: листопада 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.