

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL

MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ

- Покриття має високу атмосферну та механічну стійкість.
- Високий блиск.
- Колір вибирається по Mobihel карті готових кольорів.

ТИП ПІДЛОЖКИ	MOBIHEL 2K ГРУНТ- НАПОВНЮВАЧ
	 P360 – P600
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Добре перемішати		
	Співвідношення змішування за об'ємом:	 MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1300 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2300  MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1100 / 9900 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100  MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1500 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2500	2 частини 1 частина 10% 2 частини 1 частина 10% 2 частини 1 частина 10%
	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1100 / 9900 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100 / 2300 / 2500	100 г 48 г 13 г
	Життєздатність суміші :	2 год	
	Робоча густина: DIN 53211 φ 4 мм / 20°C	18 – 20 сек	

	Тест кольору:	Фарбу слід нанести на тест карту і перевірити на відповідність кольору зі зразком
	Нанесення розпиленням:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2 – 3 повні шари 50 - 60 µm
	Витримка/випарювання:	10 хв / 20°C між шарами 10 - 15 хв / 20°C перед сушкою у печі
	Час висихання при 20°C: Час висихання при 60°C:	16 год 30 хв (т об'єкту)
	Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):	8 - 12 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	Термін зберігання:	4 років

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.