



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 18/1 від 27.02.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Акрилова ґрунтовка АК-0512

Тип	Акрилова ґрунтовка по металу	
Опис продукту	Акрилова швидковисихаюча ґрунтовка на основі спеціальних смол, пігментів та наповнювачів, а також модифікуючих домішок.	
Призначення	Для ґрунтування поверхонь з металу перед фарбуванням акриловими, водно-дисперсійними та ін фарбами. Можливе нанесення безпосередньо на поверхню міцного, тривкого шару іржі товщиною до 20 мкм. Застосовується для ґрунтування металоконструкцій, парканів, ринв, металевих меблів і дверей, робочих інструментів і подібних поверхонь зовні й усередині, особливо вологих, приміщень.	
Властивості	Володіє високою зносостійкістю, після висихання утворює міцне, тверде, антикорозійне та стійке до атмосферних впливів покриття.	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Акрилові смоли, пігменти і наповнювачі, антикорозійний пігмент, модифікуючі домішки, ароматичні розчинники.	
Час висихання 1 шару (при 40 мкм сухої плівки), годин (20°C, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 1 год., наносити наступний шар можна через 1 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) ґрунтовки.	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,11-0,13 кг/м ² в 2 шари: 0,15-0,18 кг/м ²	в залежності від методу нанесення і типу поверхні
Розчинник	СІЛІК КС	
Спосіб нанесення	Розпилення, пензлик, валик, занурення	
Густина, г/см³	1,49±0,05	
Масова частка нелетких речовин, %	76±3%	
Ступінь глянцею	Середній глянець (22 GU при куті виміру 60°)	
Колір	Сірий, червоно-коричневий, чорний	
Фасовка, кг	1; 3; 15; 25	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

<p>Умови при нанесенні</p>	<p>Температура поверхні повинна бути як мінімум на 3°C вище точки роси, поверхня повинна бути сухою. Загальний діапазон температури при фарбуванні - від +3°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Не рекомендовано проводити фарбування під дією прямого сонячного проміння, у вітряну погоду.</p> <p>При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, ґрунтовку необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити матеріал під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.</p> <p>Необхідно забезпечити достатню вентиляцію.</p>
<p>Підготовка поверхні</p>	<p>Рекомендовано провести дробеструйне очищення. Якщо це не можливо, поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Іржу та окалину необхідно видалити за допомогою скребка, металевої щітки або іншим зручним способом. Провести матування поверхні з використанням дрібнозернистого абразивного матеріалу. Знежирити розчинником СІЛІК КС.</p> <p>Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.</p>
<p>Фарбування</p>	<p>Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати, за необхідності перед тим розбавити до робочої в'язкості розчинником СІЛІК КС (надмірне розрідження призводить до зниження стійкості матеріалу до утворення патьоків, уповільнення затвердіння). Рекомендується використовувати для змішування роторний міксер. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків, зважаючи на те, що товщина сухого шару по всій поверхні має становити не менше 60 мкм.</p> <p>Після нанесення першого шару необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, незаґрунтованих торців чи кутів. Треба ретельно проґрунтувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 1 години при 20°C. Не допускається наносити ґрунтовку з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей. З метою виключення відмінностей у відтінках кольору, при ґрунтуванні поверхонь фінішним шаром рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій - необхідно проводити їх змішування.</p> <p>Слід пам'ятати! Дерев'яні поверхні це пористий матеріал, тому витрата матеріалу та кількість шарів може збільшитись.</p>



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	Рекомендовано ґрунтувати «від краю до краю (від кута до кута)» або у межах декоративних елементів безперервно.
Очищення інструментів	Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК КС.
Заходи безпеки	Небезпечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю).
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 24 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.
<p>Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.</p>	