

LNS 135

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,17 : EM12
ISO 14171-A : S2

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока общего назначения с низким содержанием углерода и кремния и средним содержанием марганца. Обеспечивает низкую твердость металла шва и лучше всего подходит для применения с активным флюсом серий 700 и 800.

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	GL	TÜV
782		X
860	X	X
761		X
780		X
P230		X

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si
0,1	1,0	0,10

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X	
Каркасная кассета B415, 25 кг + VCI			X	X	
Каркасная кассета B785, 100 кг		X	X	X	
Деревянная катушка, 300 кг		X	X		
Бочка Speed Feed®, 400 кг				X	
Бочка Accutrak®, 1000 кг	X	X	X	X	
Розетка, 1000 кг			X	X	X

LNS 135 вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).