

# BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для обробки деревини, що експлуатується в умовах атмосферного впливу (каркас покрівлі, огорожі, навіси, обшивки, перголи, садові меблі тощо), а також у вологих приміщеннях (ванні кімнати, кухні, підвали).

## ВЛАСТИВОСТІ

- Захист деревини від синяви, цвілі, деревних грибів і комах
- Хороша проникаюча здатність
- Безбарвний просочувач
- Легке нанесення

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СКЛАД	Алкідна зв'язувальна речовина, розчинник, фунгіцид, інсектицид
ВІДТІНКИ КОЛЬОРІВ	Безбарвний
ЩІЛЬНІСТЬ	0,79 – 0,81 г/мл
РОЗБАВЛЕННЯ	Без розведення
Категорія та граничні значення EU VOC (ЄС ЛОС)	IIA (h), 750 г/л (2010); продукт містить макс. 750 г/л
ПАКУВАННЯ	0,75 л, 2,5 л, 10 л
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Термін придатності зазначений на упаковці і дійсний за умови зберігання у сухому приміщенні (+5 °С до +35 °С) в оригінальній закритій заводській тарі

## ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, занурення
РОБОЧІ УМОВИ	Температура фарби, повітря і поверхні не нижче +5 °С
ВИСИХАННЯ (Т = + 20 °С, відн. вологість повітря - 65 %)	Покриття сухе до пилу через 2 год., сухе «на відлип» через 8 – 12 год., міжшаровий інтервал 24 год. Перед нанесенням засобів на водній основі ( <b>BORI ЛАЗУР</b> або <b>TESSAROL АКРИЛОВА ҐРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ</b> ) <b>BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W</b> має повністю висохнути. Це займає не менше 72 годин. Час висихання збільшується при зниженні температури і підвищенні відносної вологості повітря
ВИТРАТА	Теоретична витрата на одношарове покриття: 6–7 м <sup>2</sup> /л Фактична витрата залежить від ступеня обробки та породи деревини, а також способу нанесення засобу.
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	<b>TESSAROL розріджувач</b>

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Вміст вологи у хвойній деревині не повинен перевищувати 15 %, у листяній – не більше 12 %, у будь-якому випадку вологість не повинна перевищувати 20 %. Суху поверхню відшліфувати і очистити. Віск, смолу та олії видалити за допомогою **TESSAROL NITRO розріджувача**.

## СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

ТИП ПІДКЛАДКИ	ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ПРОСОЧУВАЧ	ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
Нова деревина – навіпрозоре покриття	Зовні та вологі приміщення	1x <b>BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W</b> /	2x <b>BORI ТОВСТОШАРОВА ЛАЗУР</b> або 2x <b>BORI ЛАЗУР</b>
		1x <b>BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W</b>	1x <b>BORI ТОНКОШАРОВА ЛАЗУР</b>
Нова деревина – фінішне покриття	Зовні та вологі приміщення	1x <b>BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W</b>	2x <b>TESSAROL ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ</b> або 2x <b>TESSAROL АКРИЛОВА ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ</b>
Старі покриття	Зовні - просочувач  Очищення, шліфування та видалення пошкоджених покриттів	Для дуже пошкоджених покриттів 1x <b>BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W</b>	1–2x <b>BORI ТОВСТОШАРОВА ЛАЗУР</b> або 2x <b>BORI ЛАЗУР</b>
		Для дуже пошкоджених покриттів 1x <b>BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W</b>	1–2x <b>TESSAROL ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ</b> або 1–2x <b>TESSAROL АКРИЛОВА ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ</b>
Зовні – фінішне покриття	Видалення пошкоджених покриттів	Для дуже пошкоджених покриттів 1x <b>BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W</b>	1–2x <b>TESSAROL ЕМАЛЬ</b> або 1–2x <b>TESSAROL PRO PROTECT</b> або 1–2x <b>TESSAROL АКРИЛОВА ЕМАЛЬ</b>

## ПРИМІТКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Перед початком роботи просочувач слід ретельно перемішати.
- Під час фарбування панелей рекомендується обробити обидві сторони, оскільки завдяки цьому досягається краща габаритна стабільність деревини.
- У зв'язку з вмістом фунгіцидних і біоцидних засобів, при недотриманні інструкцій із застосування просочувач може бути шкідливим для здоров'я.
- Не застосовувати просочувач для захисту дерев'яної поверхні, що перебуває у прямому контакті з харчовими продуктами і кормами.
- Не застосовувати просочувач у житлових приміщеннях, за виключенням обробки невеликих ділянок поверхні (вікна, двері тощо).
- Залишки просочувача слід перелити у меншу банку, але з однаковою етикеткою (**BORI ПРОСОЧУВАЧ З БІОЦИДОМ W**), щоб запобігти плутанині у матеріалах.
- Дотримуйтеся правил безпеки при застосуванні біоцидів. Перед застосуванням завжди читайте етикетку та інформацію про продукт.